



SCANNER LE CODE QR
pour les fiches techniques et
les informations de sécurité
– disponible en plusieurs
langues

FICHE TECHNIQUE

OLI-NATURA Antique

PRÉ-TEINTE RÉACTIVE POUR LE CHÊNE. DISPONIBLE EN VERSIONS LIXIVIÉE, FUMÉE ET FUMÉE NOIRE.

Teinture réactive à base d'eau pour le prétraitement décoratif du bois de chêne. Réagit avec les tanins naturels du bois et produit des effets authentiques de vieillissement, de grisaillement, de fumage et de lessivage, avec un aspect de bois ancien plein de caractère. La base idéale pour un traitement ultérieur à l'huile ou à l'huile-cire dure. Sans COV. Convient pour l'intérieur ainsi que pour l'application manuelle et industrielle.

Teinte	Référence Conditionnement individuel	Conditionnement	Référence Unité d'emballage	Unité d'emballage (UE)
Lessivé	A01441_EK	1 x 250 ml	A01441_EK_VE6	6 x 250 ml
	A01441_TD	1 x 1 L	A01441_TD_VE4	4 x 1 L
	A01441_KF	1 x 5 L	A01441_KF_VE2	2 x 5 L
Fumé	A01443_EK	1 x 250 ml	A01443_EK_V6	6 x 250 ml
	A01443_TD	1 x 1 L	A01443_TD_VE4	4 x 1 L
	A01443_KF	1 x 5 L	A01443_KF_VE2	2 x 5 L
Noir fumé	A01445_EK	1 x 250 ml	A01445_EK_VE6	6 x 250 ml
	A01445_TD	1 x 1 L	A01445_TD_VE4	4 x 1 L
	A01445_KF	1 x 5 L	A01445_KF_VE2	2 x 5 L

Des versions industrielles thixotropes pour les installations de laminage et de revêtement sont disponibles sur demande.

Teinte	Référence	Conditionnement	Conditionnement	Conditionnement
Lessivé Thixotrope	A04583	5 L	10 L	25 L
Fumé Thixotrope	A01444	5 L	10 L	25 L
Noir Fumé Thixotrope	A01446	5 L	10 L	25 L

Domaine d'application	- Bois de chêne et autres bois à forte teneur en tanin - Particuliers, commerce et industrie - Prétraitement
Propriétés	- Alternative sans COV et respectueuse de l'environnement au fumage et au lessivage classiques - Facile à appliquer - La teinture peut être appliquée au rouleau, au pistolet, au pinceau et sur des lignes de laminage industrielles - La réaction de l'acide tannique entraîne immédiatement un changement de couleur - Les surfaces traitées doivent impérativement être protégées par une couche d'huile ou de cire dure. 1 à 2 couches généreuses
Conforme/Testé selon	- Conforme à la norme Decopaint de l'UE - Sans COV - Sans formaldéhyde, composés aromatiques, biocides, conservateurs, cobalt et oximes
Remarques	- Température du matériau, de l'objet et de l'environnement : +15 à +30 °C. - Bien agiter ou remuer avant utilisation ! - Mélanger les conteneurs de lots différents avant utilisation. - L'intensité est fortement influencée par la teneur en tanin du bois, la quantité appliquée et le prétraitement du bois. - Le bois ne doit en aucun cas être humidifié au préalable. L'humidification entraînerait un lessivage des tanins et réduirait ainsi l'effet de la teinture réactive.
Préparation du bois	- Poncer la surface du bois de manière professionnelle. - Ponçage du bois pour les meubles : au maximum P180 - Ponçage du bois pour les sols : P120 - Plus le ponçage est grossier, plus l'effet est rustique. - Plus le ponçage est fin, plus l'effet est uniforme. - Humidité du bois : 8 à 12 %
Mise en œuvre	Application - Appliquer la teinture uniformément et généreusement dans le sens du grain à l'aide d'un pinceau, d'une éponge ou d'un rouleau. - Laisser sécher suffisamment la surface du bois après la teinture. - Une fois le séchage complet, lisser les fibres du bois relevées à l'aide d'une éponge abrasive fine ou de papier abrasif (par ex. P220). Dépoussiérer ensuite soigneusement. - Traiter ensuite la surface avec une huile OLI-NATURA incolore ou colorée ou une huile-cire dure. CONSEIL : Pour renforcer les effets « white wash » ou « black wash », nous recommandons un traitement complémentaire avec les huiles colorées OLI-NATURA HS Profiöl ou l'huile-cire dure OLI-NATURA en blanc, gris ou noir. Pour des effets « black wash » particulièrement intenses, nous recommandons l'huile colorée OLI-NATURA Colour-Oil 2C en Midnight Black. Application – industrielle sur des lignes de laminage et de revêtement - Pour plus d'informations sur l'application industrielle, veuillez contacter notre service technique : +49 37208 84-210 Consommation : 1 couche, selon le pouvoir absorbant du bois, env. 60-80 ml/m² par couche (env. 12-16 m²/l). Séchage : en fonction de l'humidité de l'air et de la température : deuxième couche possible après 30 à 45 minutes. Peut être retravaillé avec de l'huile ou de l'huile-cire dure après 6 à 8 heures.

Caractéristiques techniques	Teneur en solides :	-
	COV :	0
	Couleurs :	Lavé, fumé, fumé noir
	Application :	Appliquer non dilué. 1 à 2 couches d'environ 60 à 80 ml/m ² (1 litre couvre environ 16 à 18 m ² par couche)
	Mode d'application :	Pinceau, rouleau, éponge, pistolet, machine à rouler
	Nettoyage des outils :	Eau
	Durée de conservation :	Au moins 24 mois en emballage non ouvert. Protéger du gel.
	Élimination :	Les emballages vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément à la réglementation régionale.
	Composition :	Complexes de métaux ferreux, eau
Sécurité	Non soumis à l'obligation d'étiquetage selon le CLP/GHS. Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) Conseils de prudence • P102 Tenir hors de portée des enfants. Pour plus de conseils de sécurité, consultez la fiche de données de sécurité sur www.oli-lacke.de .	

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient verbales ou écrites, ne constituent qu'un conseil sans engagement. Elles se fondent sur notre expérience et l'état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier lui-même, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Toutes les éditions antérieures perdent par la présente leur validité. Mise à jour : 31/05/2026_GS