



ZESKANUJ KOD QR

aby uzyskać dostęp do kart
technicznych i informacji
dotyczących bezpieczeństwa –
dostępne w wielu językach

KARTA TECHNICZNA

OLI-NATURA Antique

REAKTYWNA BEJCA DO DREWNA DĘBOWEGO. DOSTĘPNA W WERSJACH: WYLUGOWANA, WĘDZONA, CZARNA WĘDZONA.

Reaktywna bejca na bazie wody do efektowej obróbki wstępnej drewna dębowego. Reaguje z naturalnymi garbnami (taninami) drewna i tworzy autentyczne efekty postarzenia, szarzenia, wędzenia i ługowania, nadając drewnu charakterystyczny wygląd starego drewna. Idealna baza do późniejszej obróbki olejem lub olejem z twardym woskiem. Nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC). Nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń oraz do obróbki ręcznej i przemysłowej.

Odcień	Nr art. Pojedyncze opakowanie	Opakowanie	Nr art. VE Jednostka opakowaniowa	Jednostka opakowaniowa (VE)
Wypłukane	A01441_EK	1 x 250 ml	A01441_EK_VE6	6 x 250 ml
	A01441_TD	1 x 1 l	A01441_TD_VE4	4 x 1 l
	A01441_KF	1 x 5 l	A01441_KF_VE2	2 x 5 l
Wędzone	A01443_EK	1 x 250 ml	A01443_EK_VE6	6 x 250 ml
	A01443_TD	1 x 1 l	A01443_TD_VE4	4 x 1 l
	A01443_KF	1 x 5 l	A01443_KF_VE2	2 x 5 l
Czarny wędzony	A01445_EK	1 x 250 ml	A01445_EK_VE6	6 x 250 ml
	A01445_TD	1 x 1 l	A01445_TD_VE4	4 x 1 l
	A01445_KF	1 x 5 l	A01445_KF_VE2	2 x 5 l

Na zamówienie dostępne są wersje przemysłowe o właściwościach tiksotropowych do walcowni i zakładów powlekania.

Odcień	Nr art.	Opakowanie	Opakowanie	Opakowanie
Wylugowane Tiksotropowe	A04583	5 l	10 l	25 l
Wędzone Tiksotropowe	A01444	5 l	10 l	25 l
Czarny Wędzony Tiksotropowy	A01446	5 l	10 l	25 l

Zakres zastosowania	▪ Drewno dębowe i inne gatunki drewna o wysokiej zawartości garbników ▪ Użytkownicy prywatni, rzemiosło i przemysł ▪ Obróbka wstępna
Właściwości	▪ Bezzwiązkowa, ekologiczna alternatywa dla klasycznego dymienia i ługowania ▪ Łatwa w obróbce ▪ Bejcę można nakładać wałkiem, natryskiwać, nakładać pędzlem oraz stosować na przemysłowych walcarkach ▪ Reakcja kwasu garbnikowego powoduje natychmiastową zmianę koloru ▪ Powierzchnie poddane obróbce należy bezwzględnie zabezpieczyć poprzez nałożenie oleju lub oleju z woskiem twardym. ▪ 1–2 obfite warstwy
Spełnia wymagania/zgodność z	▪ Zgodność z normą EU-Decopaint ▪ Bez LZO ▪ Nie zawiera formaldehydu, związków aromatycznych, biocydów, konserwantów, kobaltu i oksymów
Wskazówki	▪ Temperatura materiału, przedmiotu i otoczenia od +15 do +30 °C. ▪ Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać! ▪ Przed użyciem wymieszać zawartość pojemników z różnych partii. ▪ Na intensywność koloru decydujący wpływ ma zawartość taniny w drewnie, ilość nałożonego preparatu oraz wstępna obróbka drewna. ▪ W żadnym wypadku nie należy wcześniej nawadniać drewna. Nawadnianie spowodowałoby wypłukanie tanin, a tym samym zminimalizowanie efektu bejcy reaktywnej.
Przygotowanie drewna	▪ Powierzchnię drewna należy profesjonalnie zeszlifować. ▪ Szlifowanie wykończeniowe drewna na meble maksymalnie P180 ▪ Szlifowanie drewna na podłogi: P120 ▪ Im grubszy szlif, tym bardziej rustykalny efekt. ▪ Im drobniejsze szlifowanie, tym bardziej jednolity efekt. ▪ Wilgotność drewna 8–12%
Obróbka	Aplikacja ▪ Bejcę należy nakładać równomiernie i obficie pędzlem, gąbką lub wałkiem wzdłuż słojów. ▪ Po bejcowaniu pozostawić powierzchnię drewna do całkowitego wyschnięcia. ▪ Po całkowitym wyschnięciu wygładzić uniesione włókna drewna za pomocą drobnej gąbki szlifierskiej lub papieru ściernego (np. P220). Następnie dokładnie odkurzyć. ▪ Następnie powierzchnię pokryć bezbarwnym lub kolorowym olejem OLI-NATURA lub olejem z twardym woskiem. WSKAZÓWKA: Aby wzmocnić efekty „White-Wash” lub „Black-Wash”, zalecamy dodatkową obróbkę olejami barwionymi OLI-NATURA HS Profiöl lub OLI-NATURA Hartwachsöl w kolorze białym, szarym lub czarnym. W celu uzyskania szczególnie intensywnych efektów Black-Wash zalecamy OLI-NATURA Colour-Oil 2C w kolorze Midnight Black. Aplikacja – przemysłowa na walcarkach i urządzeniach do powlekania ▪ Informacje na temat zastosowań przemysłowych można uzyskać w naszym dziale obsługi technicznej: +49 37208 84-210 Zużycie: 1 warstwa, w zależności od chłonności drewna ok. 60–80 ml/m² na warstwę (ok. 12–16 m²/l). Schnięcie: W zależności od wilgotności powietrza/temperatury: drugą warstwę można nałożyć po 30–45 minutach. Możliwość ponownego pokrycia olejem/olejem z twardym woskiem po 6–8 godzinach.

Dane techniczne	Zawartość substancji stałych:	-
	LZO:	0
	Kolory:	Wyluzowane, wędzone, wędzone na czarno
	Sposób stosowania:	Stosować w postaci nierozcieńczonej. 1–2 razy, zużywając ok. 60–80 ml/m ² (1 litr wystarcza na ok. 16–18 m ² na jedną warstwę)
	Sposób nakładania:	Pędzel, wałek, gąbka, pistolet natryskowy, walcarka
	Czyszczenie narzędzi:	Woda
	Okres przydatności do użycia:	W zamkniętym opakowaniu min. 24 miesiące. Chronić przed mrozem.
	Utylizacja:	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Skład:	Kompleksy metali żelaznych, woda
Bezpieczeństwo	Nie podlega obowiązkowi oznakowania zgodnie z CLP/GHS. Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa • P102 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dalsze wskazówki bezpieczeństwa w karcie charakterystyki na stronie www.oli-lacke.de.	

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszych doświadczeniach i aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, na własną odpowiedzialność, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na dzień: 31.05.2026_GS