



ZESKANUJ KOD QR
aby uzyskać arkusze danych i
informacje dotyczące
bezpieczeństwa – dostępne w
wielu językach



KARTA TECHNICZNA

OLI NATURA® Lakier na bazie oleju lnianego

Lakier lniany OLI NATURA® to głęboko wnikający, w 100% bezrozpuszczalnikowy środek do obróbki drewna na bazie tłoczonego na zimno, wstępnie utlenionego oleju lnianego. Lakier podkreśla kolor i słoje drewna, ma właściwości hydrofobowe i brudoodporne oraz posiada certyfikat zgodności z normą LFGB dla powierzchni drewnianych mających kontakt z żywnością.

Odcień	Asortyment					
	Liczba sztuk na palecie	360	60			
	Ilość w opakowaniu zbiorczym	1 x 1 l	6 x 1 l	1 x 250 ml	24 x 250 ml	2 x 5 l
Bezbarwny	A04266	☒	☒	☒	☒	☒
Zakres zastosowania	- Drewno i chłonne materiały drewnopochodne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - Meble, drzwi, blaty, okładziny ścienne, belki i ogrodzenia - Deski do krojenia, drewno kuchenne, wyroby toczone, zabawki dla dzieci, korek i płytki Cotta - Zastosowanie prywatne i komercyjne					
Właściwości	- Tradycyjna, bezrozpuszczalnikowa ochrona powierzchni na bazie tłoczonego na zimno oleju lnianego - Wnika głęboko w drewno i tworzy wytrzymałą, hydrofobową powłokę - Oddychający i łatwy do renowacji; nie pęka i nie łuszczy się. - Wydobywa głębię koloru; nadaje jasnym gatunkom drewna ciepły, miodowy odcień					
Spełnia wymagania/został przetestowany zgodnie z	- Zgodność z LFGB w zakresie kontaktu z żywnością - DIN EN 71-3 – migracja określonych pierwiastków - DIN 53160 – odporność na ślinę i pot					
Wskazówki	- Temperatura materiału, przedmiotu i otoczenia od +15 do +30 °C. - Nie stosować na zewnątrz przy wilgotnej pogodzie lub bezpośrednim nasłonecznieniu. - Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać. - Przed użyciem wymieszać zawartość pojemników z różnych partii. - Nadmiar materiału należy usunąć z powierzchni, unikając tworzenia się kałuż. - W przypadku drewna egzotycznego o bogatym składzie i fornirów należy najpierw wykonać próbną aplikację w niewidocznym miejscu. - Schnięcie oksydacyjne: Podczas nakładania i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację i cyrkulację powietrza. - Niebezpieczeństwo samozapłonu! Szmalki nasączone olejem należy przechowywać pod wodą lub pozostawić do całkowitego wyschnięcia pojedynczo, rozłożone na płasko w bezpiecznym miejscu.					
Przygotowanie drewna	- Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i wolna od kurzu, tłuszczu, wosku, silikonu i innych substancji oddzielających. - Całkowicie usunąć stare powłoki tworzące warstwę filmową. Drewno należy profesjonalnie i równomiernie przeszlifować. - W przypadku mebli, blatów i innych precyzyjnie obrobionych powierzchni drewnianych zaleca się szlifowanie końcowe papierem o ziarnistości od P120 do maksymalnie P180. Następnie należy całkowicie usunąć pył szlifierski. - Wilgotność drewna nie może przekraczać 12%. - Sposób szlifowania i struktura drewna wpływają na efekt kolorystyczny, chłonność i zużycie produktu. Opcjonalna obróbka wstępna: przed lub po końcowym szlifowaniu drewna przetrzeć powierzchnię rozcieńczonym środkiem OLI NATURA® PreOilCleaner, tak aby była lekko wilgotna. Otwiera to pory drewna, wspomaga równomierne wchłanianie oleju i ogranicza reakcje związane z obecnością kwasu garbnikowego. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej dwie godziny, w razie potrzeby delikatnie wygładzić i dokładnie odkurzyć. Następnie nałożyć olej.					

Oli Lacke GmbH · Bahnhofstr. 22, D-09244 Lichtenau · Tel. +49(0)37208/ 84-0, faks +49(0)37208/ 84-382 · www.oli-lacke.de

Aplikacja	▪ Lakier z oleju lnianego należy nakładać cienką i równomierną warstwą pędzlem, szczotką lub niepozostawiającą włókien bawełnianą szmatką, zgodnie z kierunkiem włókien. Suche miejsca należy ponownie naoliwić. ▪ Po 15–30 minutach całkowicie usunąć niewchłoniętą nadwyżkę za pomocą ściereczki do wycierania oleju lub bawełnianej ściereczki i wypolerować powierzchnię. Powinna ona być następnie sucha w dotyku i nie może już łączyć od wilgoci. ▪ Po 16–24 godzinach można nałożyć kolejne cienkie warstwy, w zależności od podłoża i chłonności. Uwaga: Niewchłonięty lakier z oleju lnianego schnie bardzo powoli, długo pozostaje lepki i może powodować różnice w połysku. Dlatego nadmiar należy całkowicie usunąć w podanym czasie. Zużycie: W zależności od podłoża i chłonności ok. 60–80 g/m² na warstwę. Do gruntowania zaleca się 2–3 warstwy, na zewnątrz 3 warstwy, a do konserwacji zazwyczaj 1 warstwę. Schnięcie: W zależności od temperatury, wilgotności powietrza i cyrkulacji powietrza po 1–2 godzinach powierzchnia jest sucha w dotyku, a po 16–24 godzinach można na nią nakładać kolejne warstwy. Całkowite utwardzenie następuje po około 21 dniach. Do tego czasu należy obchodzić się z powierzchnią ostrożnie i chronić ją przed wodą.																						
Pielęgnacja i czyszczenie	Regularnie czyścić na sucho lub lekko zwilżoną ściereczką; w przypadku silniejszych zabrudzeń stosować mydło do drewna OLI NATURA®. Płyny należy natychmiast wycierać i unikać zalegającej wilgoci. Podczas utwardzania nie należy czyścić na mokro ani przeprowadzać konserwacji. Błede, matowe, suche lub ponownie chłonne powierzchnie należy wyczyścić, pozostawić do całkowitego wyschnięcia, a następnie nałożyć jedną cienką warstwę lakieru z oleju lnianego OLI NATURA®.																						
Dane techniczne	<table> <tr> <td>Zawartość substancji stałych</td><td>100 %</td></tr> <tr> <td>Zawartość LZO</td><td>0 g/l</td></tr> <tr> <td>Barwa</td><td>Bezbarwny, niebarwiony</td></tr> <tr> <td>Effekt drewnopodobny</td><td>Wyraźnie podkreśla kolor i słoje drewna.</td></tr> <tr> <td>Zużycie</td><td>Ok. 60–80 g/m² na warstwę (ok. 12–16 m²/l). W zależności od zastosowania 1–3 warstwy.</td></tr> <tr> <td>Sposób nakładania</td><td>Pędzel, wałek, gąbka, szmatka</td></tr> <tr> <td>Czyszczenie narzędzi</td><td>Narzędzia należy przepłukać bezpośrednio po użyciu środkiem do czyszczenia pędzli OLI NATURA® lub rozcieńczalnikiem do oleju OLI NATURA® lub benzyną testową. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować zgodnie z przepisami.</td></tr> <tr> <td>Okres przydatności</td><td>W nieotwartym oryginalnym opakowaniu co najmniej 36 miesięcy. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Otwarte opakowania należy natychmiast szczelnie zamknąć i zużyć w krótkim czasie, ponieważ kontakt z powietrzem skraca okres przydatności do użycia.</td></tr> <tr> <td>Utylizacja</td><td>Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.</td></tr> <tr> <td>Skład</td><td>Wstępnie utleniony olej lniany oraz 0,4% suszaka manganowego bez zawartości ołowiu i kobaltu.</td></tr> <tr> <td>Oznakowanie</td><td>Zgodnie z rozporządzeniem CLP nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Nie są wymagane piktogramy zagrożenia GHS ani hasło ostrzegawcze. Nie jest towarem niebezpiecznym. P102: Chronić przed dostępem dzieci. Należy zwrócić uwagę na ryzyko samozapłonu w przypadku materiałów nasączonych olejem.</td></tr> </table>	Zawartość substancji stałych	100 %	Zawartość LZO	0 g/l	Barwa	Bezbarwny, niebarwiony	Effekt drewnopodobny	Wyraźnie podkreśla kolor i słoje drewna.	Zużycie	Ok. 60–80 g/m ² na warstwę (ok. 12–16 m ² /l). W zależności od zastosowania 1–3 warstwy.	Sposób nakładania	Pędzel, wałek, gąbka, szmatka	Czyszczenie narzędzi	Narzędzia należy przepłukać bezpośrednio po użyciu środkiem do czyszczenia pędzli OLI NATURA® lub rozcieńczalnikiem do oleju OLI NATURA® lub benzyną testową. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować zgodnie z przepisami.	Okres przydatności	W nieotwartym oryginalnym opakowaniu co najmniej 36 miesięcy. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Otwarte opakowania należy natychmiast szczelnie zamknąć i zużyć w krótkim czasie, ponieważ kontakt z powietrzem skraca okres przydatności do użycia.	Utylizacja	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.	Skład	Wstępnie utleniony olej lniany oraz 0,4% suszaka manganowego bez zawartości ołowiu i kobaltu.	Oznakowanie	Zgodnie z rozporządzeniem CLP nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Nie są wymagane piktogramy zagrożenia GHS ani hasło ostrzegawcze. Nie jest towarem niebezpiecznym. P102: Chronić przed dostępem dzieci. Należy zwrócić uwagę na ryzyko samozapłonu w przypadku materiałów nasączonych olejem.
Zawartość substancji stałych	100 %																						
Zawartość LZO	0 g/l																						
Barwa	Bezbarwny, niebarwiony																						
Effekt drewnopodobny	Wyraźnie podkreśla kolor i słoje drewna.																						
Zużycie	Ok. 60–80 g/m ² na warstwę (ok. 12–16 m ² /l). W zależności od zastosowania 1–3 warstwy.																						
Sposób nakładania	Pędzel, wałek, gąbka, szmatka																						
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia należy przepłukać bezpośrednio po użyciu środkiem do czyszczenia pędzli OLI NATURA® lub rozcieńczalnikiem do oleju OLI NATURA® lub benzyną testową. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować zgodnie z przepisami.																						
Okres przydatności	W nieotwartym oryginalnym opakowaniu co najmniej 36 miesięcy. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Otwarte opakowania należy natychmiast szczelnie zamknąć i zużyć w krótkim czasie, ponieważ kontakt z powietrzem skraca okres przydatności do użycia.																						
Utylizacja	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.																						
Skład	Wstępnie utleniony olej lniany oraz 0,4% suszaka manganowego bez zawartości ołowiu i kobaltu.																						
Oznakowanie	Zgodnie z rozporządzeniem CLP nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Nie są wymagane piktogramy zagrożenia GHS ani hasło ostrzegawcze. Nie jest towarem niebezpiecznym. P102: Chronić przed dostępem dzieci. Należy zwrócić uwagę na ryzyko samozapłonu w przypadku materiałów nasączonych olejem.																						

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno ustne, jak i pisemne, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszych doświadczeniach oraz aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania. Z chwilą opublikowania niniejszej wersji wszystkie poprzednie wersje tracą ważność. Stan na dzień: 21.09.2026_sst