SCAN QR CODE
for datasheets, safety info –
multilingual available

TECHNISCHES MERKBLATT

OLI NATURA® Tannin Remover

Gebrauchsfertiger Fleckenentferner für schwarze Gerbsäureflecken auf gerbstoffhaltigen Holzoberflächen wie Eiche. Zur gezielten Behandlung von Verfärbungen, die durch eine Gerbsäure-Wasser-Reaktion entstanden sind.

Artikel	Gebinde / VE
A05377	1 × 50 ml

Anwendungsbereich	▪ Für rohe, geölte und gewachste gerbsäurehaltige Holzoberflächen. Für Möbel, Zimmertüren, Paneele, Treppen und Holzfußböden im privaten und gewerblichen Bereich. ▪ Nicht geeignet für Oberflächen, die mit OLI NATURA® Scandic-Oil, OLI NATURA® Refresher oder reaktiven Produkten (z. B. OLI NATURA® Antique) behandelt wurden.
Eigenschaften	Entfernt schwarze Gerbsäureflecken und neutralisiert Gerbstoffe. Gebrauchsfertig und einfach punktuell anzuwenden.
Deklarationen	GISCODE GS35. Frei von Formaldehyd.
Hinweise	▪ Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte. Nicht unter +15 °C verarbeiten. Material bei Raumtemperatur verarbeiten und vor Gebrauch gut schütteln. ▪ Bei unklarer Oberflächenbehandlung die Eignung prüfen und an verdeckter Stelle eine Probefläche anlegen. Die Anwendungsausschlüsse beachten.
Holzvorbereitung	Staub und losen Schmutz entfernen. Die Oberfläche mit OLI NATURA® Holzseife reinigen; bei sehr starken Verschmutzungen OLI NATURA® PreOilCleander verwenden. Die Oberfläche vollständig trocknen lassen.
Verarbeitung	**Bei intakter Oberfläche** 1. Tannin Remover gleichmäßig auf den Fleck tropfen. 2. 5–10 Minuten einwirken lassen. 3. Verbliebene Flüssigkeit mit einem feuchten Tuch aufnehmen. 4. Bei Bedarf die Schritte 1–3 wiederholen. **Bei durch längere Flüssigkeitseinwirkung beschädigter Oberfläche** 1. Die betroffene Stelle mit einem Schleifschwamm Korn 180 leicht in Faserrichtung anschleifen. 2. Tannin Remover gleichmäßig auf den Fleck tropfen und 5–10 Minuten einwirken lassen. 3. Verbliebene Flüssigkeit mit einem feuchten Tuch aufnehmen. 4. Die behandelte Stelle vollständig trocknen lassen – bei Zimmertemperatur mindestens 2 Stunden, besser über Nacht. 5. Aufgestellte Holzfasern mit Korn 220 in Faserrichtung glätten. **Nachbehandlung** Nach der Fleckenentfernung können behandelte Stellen heller erscheinen. Die Fläche vollständig trocknen lassen. Geölte Oberflächen mit dem ursprünglich verwendeten Holzöl im gleichen Farbton nachölen, gewachste Oberflächen mit dem passenden Wachs nachbehandeln. So wird der Oberflächenschutz erneuert; Farbtonunterschiede können angeglichen werden. Hinweis: Bei pigmentierten oder nachgedunkelten Holzoberflächen können Farbtonunterschiede bestehen bleiben. Die Nachbehandlung zunächst an unauffälliger Stelle prüfen. **Trocknung** Nach ca. 2 Stunden überarbeitbar. Vor einer Nachbehandlung die behandelte Stelle vollständig trocknen lassen; bei Zimmertemperatur besser über Nacht.

Technische Daten

Zusammensetzung	Wässrige, oxalsäurehaltige Zubereitung
pH-Wert bei 20 °C	2,1
Dichte bei 20 °C	1,02 g/cm³
Geruch	Arttypisch
Einwirkzeit	5–10 Minuten
Reinigung von Werkzeugen	Unmittelbar nach Gebrauch mit Leitungswasser ausspülen. Reinigungsrückstände ordnungsgemäß entsorgen.
Lagerfähigkeit	Im original verschlossenen Gebinde 24 Monate.
Lagerung und Transport	Bei +5 bis +30 °C im dicht verschlossenen Originalbehälter lagern. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Lagerhinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Produktreste und Verpackungen nach behördlichen Vorschriften entsorgen.
Sicherheit	Achtung. Verursacht Hautreizungen (H315) und schwere Augenreizung (H319). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Geeignete Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Etikett und Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de beachten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift dienen der unverbindlichen Beratung. Sie beruhen auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte eigenverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: November 2026.