SCAN DE QR-CODE

voor datasheets, veiligheidsinformatie – beschikbaar in meerdere talen

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI NATURA® Tanninеverwijderaar

Gebruiksklare vlekverwijderaar voor zwarte tanninevlekken op houtoppervlakken die tannine bevatten, zoals eikenhout. Voor de gerichte behandeling van verkleuringen die zijn ontstaan door een reactie tussen tannine en water.

Artikel	Verpakking / VE
A05377	1 × 50 ml

Toepassingsgebied

- Voor onbehandelde, geoliede en gewaxte houtoppervlakken die tannine bevatten. Voor meubels, binnendeuren, lambrisering, trappen en houten vloeren in particuliere en commerciële omgevingen.
- Niet geschikt voor oppervlakken die zijn behandeld met OLI NATURA® Scandic-Oil, OLI NATURA® Refresher of reactieve producten (bijv. OLI NATURA® Antique).

Eigenschappen

Verwijdert zwarte looizuurvlekken en neutraliseert looistoffen. Gebruiksklaar en eenvoudig plaatselijk aan te brengen.

Declaraties

GISCODE GS35. Vrij van formaldehyde.

Opmerkingen

- Optimale verwerkingsomstandigheden bij +20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. Niet verwerken bij temperaturen onder +15 °C. Het product bij kamertemperatuur verwerken en voor gebruik goed schudden.
- Controleer bij onduidelijke oppervlaktebehandeling of het product geschikt is en breng op een onopvallende plek een proefvlak aan. Houd rekening met de uitsluitingen voor gebruik.

Voorbereiding van het hout

Verwijder stof en los vuil. Reinig het oppervlak met OLI NATURA® houtzeep; gebruik bij zeer sterke vervuiling OLI NATURA® PreOilCleander. Laat het oppervlak volledig drogen.

Verwerking

Bij een intact oppervlak

1. Druppel Tannin Remover gelijkmatig op de vlek.
2. 5–10 minuten laten inwerken.
3. Neem de resterende vloeistof op met een vochtige doek.
4. Herhaal indien nodig stap 1–3.

Bij een oppervlak dat beschadigd is door langdurige blootstelling aan vloeistof

1. Schuur de aangetaste plek lichtjes in de vezelrichting met een schuursponsje met korrel 180.
2. Druppel Tannin Remover gelijkmatig op de vlek en laat het 5–10 minuten inwerken.
3. Neem de resterende vloeistof op met een vochtige doek.
4. Laat de behandelde plek volledig drogen – bij kamertemperatuur minimaal 2 uur, bij voorkeur een hele nacht.
5. Rechtopstaande houtvezels gladstrijken met korrel 220 in de vezelrichting.

Nabehandeling

Na het verwijderen van de vlek kunnen de behandelde plekken lichter lijken. Laat het oppervlak volledig drogen. Oliebehandelde oppervlakken opnieuw oliën met de oorspronkelijk gebruikte houtolie in dezelfde kleur, gewaxte oppervlakken nabewerken met de juiste was. Zo wordt de oppervlaktebescherming vernieuwd; kleurverschillen kunnen worden geëgaliseerd.

Opmerking: Bij gepigmenteerde of donkerder geworden houten oppervlakken kunnen kleurverschillen blijven bestaan. Test de nabehandeling eerst op een onopvallende plek.

Droogtijd

Na ca. 2 uur bewerkbaar. Laat de behandelde plek volledig drogen voordat u de nabewerking uitvoert; bij kamertemperatuur bij voorkeur een nacht.

Technische gegevens

Samenstelling	Watergedragen preparaat met oxaalzuur
pH-waarde bij 20 °C	2,1
Dichtheid bij 20 °C	1,02 g/cm³
Geur	Typisch voor het product
Inwerktijd	5–10 minuten
Reiniging	Direct na gebruik met leidingwater afspoelen.
Gereedschap	Reinigingsresten op de juiste wijze afvoeren.
Houdbaarheid	24 maanden in de originele, gesloten verpakking.
Opslag en transport	Bij +5 tot +30 °C in de goed gesloten originele verpakking bewaren. Voor transport Beschermen tegen zonlicht. Neem de opslaginstructies in het veiligheidsinformatieblad in acht.
Afvalverwerking	Niet in het riool of in het water laten terechtkomen. Productresten en verpakkingen volgens de wettelijke voorschriften afvoeren.
Veiligheid	Let op. Veroorzaakt huidirritatie (H315) en ernstige oogirritatie (H319). Buiten het bereik van kinderen houden. Draag geschikte beschermhandschoenen en oog-/gezichtsbescherming. Vermijd contact met de huid en de ogen. Zorg voor voldoende ventilatie. Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad op www.oli-lacke.de.

Onze aanbevelingen inzake de toepassing, zowel mondeling als schriftelijk, dienen ter vrijblijvend advies. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op hun geschiktheid voor het beoogde gebruiksdoel. Met het verschijnen van deze uitgave verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: november 2026.