OLVASSA BE A QR-KÓDOT
adatlapokhoz, biztonsági információkhoz – több nyelven elérhető

MŰSZAKI ADATLAP

OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC

Az OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC egy vízbázisú, VOC-mentes, nyersfa hatású olaj világos színű, beltéri parkettákhoz és deszkapadlókhoz. Csökkenti a színelváltozást, és nagymértékben megőrzi a világos fák természetes megjelenését. A felület szinte kezeletlennek tűnik, megjelenésében és tapintásában a frissen csiszolt fára emlékeztet. Még a kefélt és texturált tölgy esetében is alig emelkednek ki fehéresen a pórusok. Így nyugodt, természetes nyersfa-hatás jön létre, kifejezett mészhatás nélkül. A további tartósság érdekében kombinálható az OLI NATURA® H2O-Hardener keményítővel.

Színárnyalat	**Választék**		
	Darabszám raklaponként	96	48
	Darabszám csomagban	1 x 5 l	2 x 5 l
Nyersfa hatás	A04356	☒	☒

* Üzleti ügyfelek számára: nagy kiszerelésű csomagok és konténerek kérésre kaphatók.

Alkalmazási terület	▪ Új, kezeletlen vagy frissen csiszolt világos fa padlók beltéri használatra. ▪ Tömörfa parketta és deszka padlók. ▪ Világos lomb- és tűlevelű fafajok, mint például tölgy, kőris, nyír, douglasfenyő, vörösfenyő, fehérfenyő vagy erdei fenyő. ▪ Magáncélú felhasználás; kereskedelmi felhasználás 2K-változatban.
Tulajdonságok	▪ Vízalapú, VOC-mentes és enyhe illatú, nyersfa hatású olaj. ▪ Alacsony színezettség; nagyrészt megőrzi a világos fák természetes színét. ▪ UV-álló pigmentekkel. ▪ Nyitott pórusú; megőrzi a fa természetes tapintását. ▪ Opcionálisan OLI NATURA® H2O keményítővel is kapható, amely további hálósodást és tartósságot biztosít. ▪ Hengerelhető; a második réteg felvitele kb. 2–3 óra múlva lehetséges – mindkét réteg felvitele egy munkanapon belül elvégezhető. ▪ Az OLI NATURA® Refresher segítségével felújítható.
Megfelel/tesztelve a következő szabványok szerint	▪ GISCODE: Ö10+ egykomponensű felhordás esetén; Ö20+/DD kétkomponensű felhordás esetén. ▪ Megfelel az EU Decopaint előírásoknak. ▪ Kibocsátás szempontjából vizsgált építési termék az ABG szerint; DIBt-jóváhagyás: Z-157.10-217. ▪ baubook-nyilatkozattal rendelkezik. ▪ DIN EN 71-3: Bizonyos elemek migrációja. ▪ DIN 53160-1 és -2: nyál- és izzadságállóság. ▪ DIN EN 12720: hideg folyadékokkal szembeni ellenállóság, a DIN 68861-1 szerinti 1B vizsgálati program szerint vizsgálva. ▪ VOC- és formaldehid-kibocsátás az AgBB-séma, az ISO 16000-3, -6 és -9, valamint a DIN EN 16516 szerint vizsgálva. ▪ Francia VOC-kibocsátási osztály: A+. ▪ A belga VOC-kibocsátási követelményeknek megfelel.

Megjegyzések

- Anyag-, felület- és környezeti hőmérséklet +15 és +25 °C között. A felhordás során kerülje a közvetlen napfényt és az erős hőhatást.
- Padlófűtéses padlók esetén a fűtést a felhordás előtt időben kapcsolja ki. A felhordás és a száradás során tartsa be a szükséges padlóhőmérsékletet. Csak a megfelelő száradás után lépésről lépésre állítsa vissza a fűtést.
- A fafaj, a természetes szín, a csiszolás és a nedvszívó képesség befolyásolják a megjelenést, az olajfelvételt és a fogyasztást. A felhordás előtt végezzen próbafelhordást azonos módon előkészített fán, és a száradás után értékelje az eredményt. Ez különösen igaz a magas tartalmú fákra.
- A nedves fázisban a fa eleinte sötétebbnek tűnik. A nyersfa-hatás a teljes száradás után alakul ki. A próbafelvitelt csak ezután értékelje.
- A feldolgozás előtt és közben az olajat alaposan keverje át vagy rázza fel. A különböző tételekből származó csomagokat használat előtt keverje össze.
- Védje meg a szomszédos felületeket. Távolítsa el a felesleges anyagot; kerülje a tócsák kialakulását.
- A felhordás alatt és után gondoskodjon nyitott ablakokról és megfelelő légáramlásról.

A fa előkészítése

- A fa felületének tisztának, száraznak, nedvszívónak és por-, zsír-, viasz-, szilikon- és egyéb elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. A fa nedvességtartalma 8–12 %.
- A rétegképző régi bevonatokat és a nem tartós bevonatmaradványokat teljesen távolítsa el. A már olajozott felületeket ellenőrizze az összeférhetőség és a megfelelő nedvszívó képesség szempontjából; szükség esetén csiszolja le a nyers fáig.
- A fát szakszerűen és egyenletesen csiszolja le. A padlók végső csiszolása: 120–150-es szemcseméret. A csiszolási port alaposan távolítsa el.

Opcionális előkezelések

- A csiszolt fát OLI NATURA® PreOilCleaner termékkel lehet megtisztítani és előkezelni. Vegye figyelembe a használati utasítást; az olajozás előtt hagyja teljesen megszáradni, szükség esetén simítsa le a felálló farostokat, és alaposan pormentesítse a felületet.

Felhordás

Opcionális keményítő hozzáadása (2K)

A Scandic-Oil CLASSIC alapvetően keményítő nélkül is felvihető. Ipari és nagyobb igénybevételnek kitett felületek, valamint olyan területek esetében, ahol zsír- vagy vízterhelés várható, OLI NATURA® H2O-Hardener-t kell hozzáadni.

Az olajat és a keményítőt közvetlenül a felhasználás előtt **10:1** arányban **(olaj : keményítő)** alaposan keverje össze, majd azonnal dolgozza fel. **Felhasználási idő: 2–3 óra.** Utána ne használja tovább. A kevert anyagot ne öntse vissza az eredeti csomagolásba. Tartsa be a keményítő biztonsági és feldolgozási utasításait.

Hengerrel történő felhordás

1. Az olajat egy rövid szálú olaj-/viasz-hengerrel egyenletesen és bőségesen vigye fel. Szakaszosan, **5–10 m²-es** felületeken dolgozzon. Gyorsan dolgozza fel, és ne hengerelje be a már megszáradt területeket.
2. Az első réteget **legalább 2–3 órán át hagyjuk száradni**. Ezután egy svédvörös lakkcsiszoló párnával simítsuk el, majd alaposan porszívózzuk le.
3. A második réteget az első réteggel keresztirányban, egyenletesen és bőségesen vigye fel. Mattabb felület elérése érdekében a még nedves olajat óvatosan polírozza ki egy fehér polírozókoronggal. Ne polírozza túl sokáig, és a már megszáradt felületeket ne dolgozza tovább.

Az OLI NATURA® Refresherrel történő opcionális kezdeti ápolásról lásd a „Karbantartás és tisztítás” című részt.

Ipari felhordás

Hengeres felvitelhez használja az OLI NATURA® Scandic-Oil MANUFAKTUM terméket. További információkért forduljon a műszaki szolgálathoz: +49 (0)37208 84-210.

Fogyasztás

Két réteg, egyenként kb. **60–80 ml/m²**, **ami rétegenként** kb. **13–17 m²/l-nek** felel meg. Két réteg esetén egy liter kb. **6–8,5 m²-re** elegendő. A tényleges felhasználás a fafajtától, a csiszolástól és a nedvszívó képességtől függ.

Száradás

A száradási idő a hőmérséklettől és a páratartalomtól függ.

Száradási állapot	**1K**	**2K OLI NATURA® H2O keményítővel**
Pormentes	Kb. 1 óra	Kb. 1 óra
Újrafesthető	Kb. 2–3 óra	Kb. 2–3 óra
Óvatosan járható	Kb. 24 óra	Kb. 24 óra
Teljesen megszilárdult	5–7 nap	Kb. 3–5 nap

A teljes kikeményedésig óvatosan kezelje és védje a víztől.

Ápolás és tisztítás

Ápolás és tisztítás

A tisztításhoz és ápoláshoz az OLI NATURA® termékeket ajánljuk, amelyek az adott felületkezeléshez vannak igazítva.

1. Első ápolás
Körülbelül 2–3 órával a második olajfelvitel után opcionális első ápolás végezhető az OLI NATURA® Refresher termékkel, feltéve, hogy a felület száraz. Vékony rétegben vigye fel a tiszta felületre. Ehhez nem szükséges megvárni a teljes kikeményedést.

2. Rendszeres tisztítás
A padlót rendszeresen seprje vagy porszívózza. Csak a teljes kikeményedés után, szükség szerint tisztítsa meg enyhén nedvesen az OLI NATURA® fa szappannal. A kiömlött folyadékokat azonnal távolítsa el.

3. Ápolás és felújítás
Szükség szerint vigyen fel vékony rétegben OLI NATURA® Refresher-t a tiszta, száraz felületre. Javításokhoz csiszolja le helyileg a sérült részeket, pormentesítse őket, majd kezelje újra az eredeti olajjal.

Kérjük, vegye figyelembe: A teljes kikeményedésig védje a felületet a víztől, és ne tisztítsa nedvesen. Kövesse az adott termékre vonatkozó utasításokat.

Műszaki adatok

Szilárdanyag-tartalom:	Alacsony szilárdanyag-tartalom
VOC:	VOC-mentes
Színek:	Nyersfa hatás, enyhén fehér pigmentált
Fa hangsúly / színhatás:	Enyhe színezés
Fogyasztás:	Kb. 60–80 ml/m² rétegenként, ami kb. 13–17 m²/l-nek felel meg rétegenként. Két réteg esetén összesen kb. 6–8,5 m²/l. A fa csiszolásától és nedvszívó képességétől függően.
Felvitel:	Két réteg OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC-kal. Opcionálisan hajtható végre egy harmadik réteg az első ápoláshoz OLI NATURA® Refresher-rel – kb. 2 órával a második olajréteg felvitele után, amint a felület megszáradt.
Felhordás módja:	Rövid szálú olaj-/viaszhenger
Keményítő (opcionális):	OLI NATURA® H2O-Hardener; keverési arány 10:1 (olaj : keményítő). Felhasználási idő: 2–3 óra.
A szerszámok tisztítása:	Használat után azonnal hideg vízzel tisztítsa meg. A tisztítószer-maradványokat megfelelően ártalmatlanítsa. A keveretlen keményítőt ne tisztítsa vízzel.
Tárolhatóság:	Nyitatlan eredeti csomagolásban legalább 24 hónap. Hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolandó. A felnyitott csomagolást azonnal szorosan lezárni és mielőbb felhasználni.
Hulladékkezelés:	Az üres csomagolást és a termékmaradványokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Biztonság:	A CLP-rendelet szerint nem minősül veszélyes anyagnak. Gyermekektől elzárva tartandó. Izotiazolinonokat tartalmaz; allergiás reakciókat okozhat. További biztonsági utasításokat lásd a külön rendelkezésre álló biztonsági adatlapban. Kétkomponensű felhasználás esetén vegye figyelembe az OLI NATURA® H2O-Hardener címkéjét és az OLI NATURA® H2O-Hardener biztonsági adatlapját is figyelembe kell venni.

Írásbeli és szóbeli alkalmazási ajánlásaink kizárólag kötelezettségvállalás nélküli tanácsadás célját szolgálják. Ezek a tapasztalatainkon és a gyakorlatból származó jelenlegi ismereteinken alapulnak. Ezek nem mentesítik a felhasználót attól, hogy saját felelősségére ellenőrizze termékeink alkalmasságát a tervezett felhasználási célra. E kiadás megjelenésével minden korábbi kiadás érvényét veszti. Állapot: 2026. október_sst