ZESKANUJ KOD QR
w celu uzyskania arkuszy danych, informacji dotyczących bezpieczeństwa – dostępne w wielu językach

KARTA TECHNICZNA

OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC

OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC to olej na bazie wody, niezawierający lotnych związków organicznych (VOC), nadający efekt surowego drewna, przeznaczony do jasnych parkietów i desek podłogowych w pomieszczeniach. Ogranicza on przybranie koloru i w znacznym stopniu zachowuje naturalny wygląd jasnego drewna. Powierzchnia wygląda niemal jak nieobrobiona i zarówno pod względem wyglądu, jak i w dotyku przypomina świeżo wyszlifowane drewno. Nawet na dębie szczotkowanym i teksturowanym pory są ledwo zaznaczone białawym odcieniem. W ten sposób powstaje spokojny, naturalny wygląd surowego drewna bez wyraźnego efektu wapiennego. Aby uzyskać dodatkową trwałość, można łączyć z utwardzaczem OLI NATURA® H2O-Hardener.

Odcień	**Asortyment**		
	Liczba na palecie	96	48
	Liczba w opakowaniu zbiorczym	1 x 5 l	2 x 5 l
Efekt surowego drewna	A04356	☒	☒

* Dla klientów komercyjnych: dostępne są opakowania zbiorcze i kontenery na zapytanie.

Zakres zastosowania	▪ Nowe, nieimpregnowane lub świeżo wyszlifowane jasne podłogi drewniane w pomieszczeniach. ▪ Parkiet z litego drewna i podłogi z desek. ▪ Jasne drewno liściaste i iglaste, takie jak dąb, jesion, brzoza, daglezja, świerk, jodła biała lub sosna. ▪ Zastosowanie prywatne; zastosowanie komercyjne w wersji 2K.
Właściwości	▪ Olej na bazie wody, bez lotnych związków organicznych (VOC) i o łagodnym zapachu, nadający efekt surowego drewna. ▪ Niewielkie przyciemnienie; w znacznym stopniu zachowuje naturalny kolor jasnych gatunków drewna. ▪ Z pigmentami odpornymi na promieniowanie UV. ▪ Otwarta struktura porów; zachowuje naturalną fakturę drewna. ▪ Opcjonalnie z utwardzaczem OLI NATURA® H2O dla dodatkowej sieciowania i trwałości. ▪ Możliwość nakładania wałkiem; drugą warstwę można nałożyć po ok. 2–3 godzinach – obie warstwy można wykonać w ciągu jednego dnia roboczego. ▪ Możliwość odświeżenia za pomocą OLI NATURA® Refresher.
Spełnia wymagania/został przetestowany zgodnie z	▪ GISCODE: Ö10+ w przypadku obróbki 1K; Ö20+/DD w przypadku obróbki 2K. ▪ Zgodny z normą EU-Decopaint. ▪ Produkt budowlany o sprawdzonej emisji zgodnie z ABG; dopuszczenie DIBt Z-157.10-217. ▪ Deklaracja zgodności z baubook. ▪ DIN EN 71-3: Migracja określonych pierwiastków. ▪ DIN 53160-1 i -2: Odporność na ślinę i pot. ▪ DIN EN 12720: Odporność na zimne ciecze sprawdzona zgodnie z programem badań 1B według normy DIN 68861-1. ▪ Emisje LZO i formaldehydu zbadane zgodnie ze schematem AgBB, normami ISO 16000-3, -6 i -9 oraz normą DIN EN 16516. ▪ Francuska klasa emisji lotnych związków organicznych (VOC) A+. ▪ Spełnione belgijskie wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych (VOC).

Uwagi

- Temperatura materiału, obiektu i otoczenia od +15 do +25 °C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i silnego ciepła podczas obróbki.
- W przypadku podłóg z ogrzewaniem podłogowym należy wyłączyć ogrzewanie z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem obróbki. Podczas obróbki i schnięcia należy utrzymywać wymaganą temperaturę podłogi. Dopiero po wystarczającym wyschnięciu należy stopniowo wznowić działanie ogrzewania.
- Rodzaj drewna, jego naturalny kolor, stopień szlifowania oraz chłonność wpływają na wygląd, wchłanianie oleju i zużycie. Przed rozpoczęciem obróbki należy wykonać próbną aplikację na drewnie przygotowanym w ten sam sposób i ocenić efekt po wyschnięciu. Dotyczy to w szczególności gatunków drewna o wysokiej zawartości składników aktywnych.
- W fazie mokrej drewno wydaje się początkowo ciemniejsze. Efekt surowego drewna pojawia się po całkowitym wyschnięciu. Dopiero wtedy należy ocenić próbną aplikację.
- Przed i w trakcie obróbki olej należy dokładnie wymieszać lub wstrząsnąć. Przed użyciem należy wymieszać pojemniki z różnych partii.
- Zabezpieczyć sąsiednie powierzchnie. Usunąć nadmiar materiału; unikać tworzenia się kałuż.
- Podczas i po obróbce należy zapewnić otwarte okna i odpowiednią cyrkulację powietrza.

Przygotowanie drewna

- Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha, chłonna oraz wolna od kurzu, tłuszczu, wosku, silikonu i innych substancji oddzielających. Wilgotność drewna 8–12 %.
- Całkowicie usunąć stare powłoki tworzące warstwę filmową oraz resztki powłok, które nie są trwałe. Sprawdzić, czy powierzchnie już olejowane są kompatybilne i mają wystarczającą chłonność; w razie potrzeby przeszlifować je aż do surowego drewna.
- Drewno należy profesjonalnie i równomiernie przeszlifować. Końcowe szlifowanie drewna podłogowego: ziarnistość 120–150. Dokładnie usunąć pył szlifierski.

Opcjonalne zabiegi wstępne

- Wyszlifowane drewno można oczyścić i poddać obróbce wstępnej za pomocą preparatu OLI NATURA® PreOilCleaner. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania; przed nałożeniem oleju pozostawić do całkowitego wyschnięcia, w razie potrzeby wygładzić uniesione włókna drewna i dokładnie usunąć pył.

Aplikacja

Opcjonalny dodatek utwardzacza (2K)

Scandic-Oil CLASSIC można zasadniczo nakładać bez utwardzacza. W przypadku powierzchni komercyjnych i narażonych na większe obciążenia, a także obszarów, na których spodziewane jest zanieczyszczenie tłuszczem lub wodą, należy dodać utwardzacz OLI NATURA® H2O-Hardener.

Tuż przed użyciem dokładnie wymieszać olej z utwardzaczem w stosunku **10:1 (olej : utwardzacz)** i natychmiast zastosować. **Czas przydatności do użycia: 2–3 godziny.** Po upływie tego czasu nie należy dalej stosować produktu. Nie wlewać wymieszanego materiału z powrotem do oryginalnego opakowania. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i stosowania utwardzacza.

Nakładanie wałkiem

1. Olej należy nakładać równomiernie i obficie za pomocą wałka z krótkim włosiem przeznaczonego do olejów/wosków. Pracować sekcjami na powierzchniach o wielkości **5–10 m²**. Nakładać szybko i nie wjeżdżać wałkiem na już wyschnięte obszary.
2. Pierwszą warstwę **pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 2–3 godziny**. Następnie wygładzić za pomocą szwedzkiej czerwonej gąbki do szlifowania lakieru i dokładnie odkurzyć.
3. Drugą warstwę należy nałożyć równomiernie i obficie, w kierunku poprzecznym do pierwszej warstwy. Aby uzyskać bardziej matowe wykończenie, jeszcze mokry olej należy ostrożnie wypolerować za pomocą białej gąbki. Nie należy polerować zbyt długo ani nie należy ponownie obrabiać już wyschniętych powierzchni.

Opcjonalna pielęgnacja wstępna preparatem OLI NATURA® Refresher – patrz sekcja „Pielęgnacja i czyszczenie”.

Aplikacja przemysłowa

Do nakładania walcowego należy stosować OLI NATURA® Scandic-Oil MANUFAKTUM. Więcej informacji można uzyskać w dziale pomocy technicznej: +49 (0)37208 84-210.

Zużycie

Dwie warstwy po około **60–80 ml/m²** każda, co odpowiada około **13–17 m²/l na warstwę**. Przy dwóch warstwach jeden litr wystarcza na około **6–8,5 m²**. Rzeczywiste zużycie zależy od gatunku drewna, stopnia szlifowania i chłonności.

Schnięcie

Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności powietrza.

Stan po wyschnięciu	**1K**	**2K z utwardzaczem OLI NATURA® H2O**
Suchy na dotyk	ok. 1 godzina	ok. 1 godzina
Możliwość ponownego nakładania	ok. 2–3 godziny	ok. 2–3 godziny
Można po nim ostrożnie chodzić	Około 24 godzin	Około 24 godzin
Całkowicie utwardzone	5–7 dni	Około 3–5 dni

Do momentu całkowitego utwardzenia należy obchodzić się z powierzchnią ostrożnie i chronić ją przed wodą.

Pielęgnacja i czyszczenie

Pielęgnacja i czyszczenie

Do czyszczenia i pielęgnacji zalecamy produkty OLI NATURA®, dostosowane do danej obróbki powierzchni.

1. Pierwsza pielęgnacja
Około 2–3 godziny po nałożeniu drugiej warstwy oleju można przeprowadzić opcjonalną pierwszą pielęgnację za pomocą preparatu OLI NATURA® Refresher, o ile powierzchnia jest sucha. Należy nałożyć cienką warstwę na czystą powierzchnię. Nie trzeba w tym celu czekać na całkowite utwardzenie.

2. Czyszczenie bieżące
Podłogi należy regularnie zamiatać lub odkurzać. Dopiero po całkowitym utwardzeniu, w razie potrzeby, należy je wyczyścić lekko zwilżoną ściereczką z mydłem do drewna OLI NATURA®. Rozlane płyny należy natychmiast usuwać.

3. Pielęgnacja i odświeżanie
W razie potrzeby nałożyć cienką warstwę preparatu OLI NATURA® Refresher na czystą, suchą powierzchnię. W celu naprawy uszkodzonych miejsc należy je miejscowo przeszlifować, odkurzyć i ponownie pokryć oryginalnym olejem.

Uwaga: Do czasu całkowitego utwardzenia chronić przed wodą i nie czyścić na mokro. Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek dotyczących produktu.

Dane techniczne

Zawartość substancji stałych:	Low-Solid
Lotne związki organiczne (VOC):	Bez VOC
Kolory:	Efekt surowego drewna, lekko zabarwiony na biało
Akcent drewniany / efekt kolorystyczny:	Niewielkie podkreślenie
Zużycie:	ok. 60–80 ml/m² na warstwę, co odpowiada około 13–17 m²/l na warstwę. Przy dwóch warstwach łącznie około 6–8,5 m²/l. W zależności od stopnia wyszlifowania i chłonności drewna.
Nakładanie:	Dwie warstwy oleju OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC. Opcjonalnie można nałożyć trzecią warstwę w ramach pierwszej pielęgnacji przy użyciu preparatu OLI NATURA® Refresher – ok. 2 godziny po nałożeniu drugiej warstwy oleju, gdy tylko powierzchnia wyschnie.
Sposób nakładania:	Wałek do oleju/wosku z krótkim włosiem
Utwardzacz (opcjonalnie):	OLI NATURA® H2O-Hardener; proporcja mieszania 10:1 (olej : utwardzacz). Czas przydatności do użycia: 2–3 godziny.
Czyszczenie narzędzi:	Należy umyć narzędzia zimną wodą bezpośrednio po użyciu. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować zgodnie z przepisami. Niewymieszanego utwardzacza nie wolno zmywać wodą.
Okres przydatności do użycia:	W nieotwartym oryginalnym opakowaniu co najmniej 24 miesiące. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Otwarte opakowanie należy natychmiast szczelnie zamknąć i zużyć w krótkim czasie.
Utylizacja:	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Bezpieczeństwo:	Zgodnie z rozporządzeniem CLP produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawiera izotiazolinony; może powodować reakcje alergiczne. Dalsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w oddzielnie udostępnionej karcie charakterystyki. W przypadku obróbki dwuskładnikowej należy dodatkowo przestrzegać wskazówek na etykiecie i kartę charakterystyki utwardzacza OLI NATURA® H2O.

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszych doświadczeniach oraz aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania. Z chwilą opublikowania niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na: październik 2026 r._sst