NASKENUJTE QR KÓD
pre technické listy, bezpečnostné informácie – k dispozícii vo viacerých jazykoch

TECHNICKÝ LIST

OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC

OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC je olej na báze vody bez obsahu VOC s efektom surového dreva určený pre svetlé parketové a doskové podlahy v interiéri. Znižuje zafarbenie a do veľkej miery zachováva prirodzený vzhľad svetlých drevín. Povrch pôsobí takmer ako neošetrený a svojím vzhľadom aj na dotyk pripomína čerstvo brúsené drevo. Ani na kefovanom a štruktúrovanom dubovom dreve sa póry takmer vôbec nezvýrazňujú bielym odtieňom. Vzniká tak pokojný, prirodzený vzhľad surového dreva bez výrazného vápenného efektu. Pre dodatočnú odolnosť je možné kombinovať s OLI NATURA® H2O-Hardener.

Odtieň	**Sortiment**		
	Počet na palete	96	48
	Počet v balení	1 x 5 l	2 x 5 l
Efekt surového dreva	A04356	☒	☒

* Pre komerčných zákazníkov: Veľké balenia a kontajnery sú k dispozícii na vyžiadanie.

Oblasť použitia	▪ Nové, neošetrené alebo čerstvo brúsené svetlé drevené podlahy v interiéri. ▪ Parkety z masívneho dreva a podlahové dosky. ▪ Svetlé listnaté a ihličnaté dreviny, ako napríklad dub, jaseň, breza, douglaska, smrek, jedľa biela alebo borovica. ▪ Súkromné použitie; komerčné použitie vo verzii 2K.
Vlastnosti	▪ Olej na dosiahnutie efektu surového dreva na vodnej báze, bez VOC a s jemnou vôňou. ▪ Minimálne ztmavnutie; vo veľkej miere zachováva prirodzenú farbu svetlých drevín. ▪ S pigmentmi odolnými voči UV žiareniu. ▪ S otvorenými pórmi; zachováva prirodzený pocit na dotyk dreva. ▪ Voliteľne s tvrdidlom OLI NATURA® H2O pre dodatočnú sieťovú štruktúru a odolnosť. ▪ Možno nanášať valčekom; druhú vrstvu je možné naniesť po cca 2–3 hodinách – obe vrstvy je možné naniesť v priebehu jedného pracovného dňa. ▪ Možnosť obnovenia pomocou prípravku OLI NATURA® Refresher.
Splňuje/je testovaný podľa	▪ GISCODE: Ö10+ pri 1K spracovaní; Ö20+/DD pri 2K spracovaní. ▪ V súlade s normou EU-Decopaint. ▪ Stavebný výrobok s overenými emisiami podľa ABG; povolenie DIBt Z-157.10-217. ▪ Deklarované v baubooku. ▪ DIN EN 71-3: Migrácia určitých prvkov. ▪ DIN 53160-1 a -2: Odolnosť voči slinám a potu. ▪ DIN EN 12720: Odolnosť voči studeným kvapalinám testovaná podľa testovacieho programu 1B v súlade s normou DIN 68861-1. ▪ Emisie VOC a formaldehydu testované podľa schémy AgBB, noriem ISO 16000-3, -6 a -9, ako aj DIN EN 16516. ▪ Francúzska trieda emisií VOC A+. ▪ Splnené belgické požiadavky na emisie VOC.

Poznámky

- Teplota materiálu, povrchu a okolia +15 až +25 °C. Počas spracovania sa vyhnite priamemu slnečnému žiareniu a silnému teplu.
- V prípade podláh s podlahovým kúrením vypnite kúrenie v dostatočnom predstihu pred spracovaním. Počas spracovania a schnutia dodržujte požadovanú teplotu podlahy. Kúrenie opäť postupne zapínajte až po dostatočnom vyschnutí.
- Druh dreva, jeho prirodzená farba, brúsenie a nasiakavosť ovplyvňujú vzhľad, absorpciu oleja a spotrebu. Pred spracovaním vykonajte skúšobnú aplikáciu na rovnako pripravenom dreve a po vyschnutí posúďte výsledok. To platí najmä pre dreviny s vysokým obsahom živíc.
- V mokrej fáze sa drevo spočiatku javí tmavšie. Efekt surového dreva sa prejaví až po úplnom vyschnutí. Až potom posúďte skúšobnú aplikáciu.
- Olej pred spracovaním a počas neho dôkladne premiešajte alebo pretrepte. Nádoby z rôznych šarží pred použitím premiešajte.
- Chráňte susedné plochy. Odstráňte prebytočný materiál; zabráňte tvorbe kaluží.
- Počas a po spracovaní zabezpečte otvorené okná a dostatočnú cirkuláciu vzduchu.

Príprava dreva

- Povrch dreva musí byť čistý, suchý, savý a bez prachu, mastnoty, vosku, silikónu a iných látok, ktoré bránia priľnavosti. Vlhkosť dreva 8–12 %.
- Staré povlaky tvoriace film a zvyšky povlakov, ktoré už nedržia, úplne odstráňte. U už naolejovaných plôch skontrolujte kompatibilitu a dostatočnú nasiakavosť; v prípade potreby zbrúste až na surové drevo.
- Drevo odborným spôsobom a rovnomerne obrúste. Konečné brúsenie dreva pre podlahy: zrnitosť 120–150. Brúsny prach dôkladne odstráňte.

Voliteľné predbežné úpravy

- Brúsené drevo je možné vyčistiť a predspracovať prípravkom OLI NATURA® PreOilCleaner. Dodržujte pokyny na použitie; pred nanesením oleja nechajte úplne vyschnúť, v prípade potreby vyhladte vzpriamené drevené vlákna a dôkladne odstráňte prach.

Spracovanie

Voliteľné pridanie tvrdidla (2K)

Scandic-Oil CLASSIC sa v zásade dá spracovávať bez tvrdidla. Pre komerčné a silnejšie namáhané plochy, ako aj pre oblasti, kde sa očakáva zašpinenie mastnotou alebo vodou, je potrebné pridať OLI NATURA® H2O-Hardener.

Olej a tvrdidlo dôkladne premiešajte tesne pred použitím v pomere **10:1 (olej : tvrdidlo)** a ihneď spracujte. **Doba spracovateľnosti: 2–3 hodiny.** Potom už nepoužívajte. Zmiešaný materiál nevlievajte späť do pôvodného obalu. Dodržiavajte bezpečnostné a spracovateľské pokyny k tvrdidlu.

Nanášanie valčekom

1. Olej nanášajte rovnomerne a v dostatočnom množstve pomocou valčeka s krátkym vlasom na olej/vosk. Pracujte po úsekoch na plochách s rozlohou **5–10 m²**. Spracúvajte rýchlo a nenanášajte na už zaschnuté miesta.
2. **Nechajte** prvú vrstvu **schnúť aspoň 2–3 hodiny**. Následne povrch vyhladte brúsnou podložkou na lak v švédskej červenej farbe a dôkladne ho odprášte.
3. Druhú vrstvu naneste rovnomerne a v dostatočnom množstve priečne k prvému naneseniu. Ak chcete dosiahnuť matnejší povrch, ešte vlhký olej opatrne vyleštite bielou leštiacou podložkou. Neleštite príliš dlho a už zaschnuté plochy už ďalej neupravujte.

Voliteľná počiatočná údržba pomocou prípravku OLI NATURA® Refresher – pozri časť „Údržba a čistenie“.

Priemyselné spracovanie

Na nanášanie valčekom použite OLI NATURA® Scandic-Oil MANUFAKTUM. Ďalšie informácie získate na technickej podpore: +49 (0)37208 84-210.

Spotreba

Dve vrstvy, každá s množstvom cca **60–80 ml/m²**, čo zodpovedá približne **13–17 m²/l na jednu vrstvu**. Pri dvoch vrstvách vystačí jeden liter na približne **6–8,5 m²**. Skutočná spotreba závisí od druhu dreva, brúsenia a savosti.

Schne

Doba schnutia závisí od teploty a vlhkosti vzduchu.

Stav po zaschnutí	**1K**	**2K s tvrdidlom OLI NATURA® H2O**
Suché na dotyk	cca 1 hodina	cca 1 hodina
Prepracovateľné	cca 2–3 hodiny	cca 2–3 hodiny
Opatrne schodné	Približne 24 hodín	Približne 24 hodín
Úplne vytvrdené	5–7 dní	Približne 3–5 dní

Až do úplného vytvrdnutia s povrchom zaobchádzajte opatrne a chráňte ho pred vodou.

Údržba a čistenie

Údržba a čistenie

Na čistenie a údržbu odporúčame produkty OLI NATURA®, ktoré sú prispôsobené príslušnej povrchovej úprave.

1. Prvá údržba
Približne 2–3 hodiny po druhej aplikácii oleja je možné vykonať voliteľnú počiatočnú starostlivosť pomocou prípravku OLI NATURA® Refresher, pokiaľ je povrch suchý. Naneste tenkú vrstvu na čistý povrch. Nie je potrebné čakať na úplné vytvrdnutie.

2. Bežné čistenie
Podlahy pravidelne zametajte alebo vysávajte. Až po úplnom vytvrdnutí ich v prípade potreby očistite mierne navlhčenou handričkou s dreveným mydlom OLI NATURA®. Rozliate tekutiny ihneď odstráňte.

3. Údržba a oživenie
V prípade potreby naneste OLI NATURA® Refresher v tenkej vrstve na čistý a suchý povrch. Pri opravách poškodených miest ich miestne obrúste, odstráňte prach a ošetrte pôvodným olejom.

Upozornenie: Do úplného vytvrdnutia chráňte pred vodou a nečistite vlhkou metódou. Dodržiavajte príslušné pokyny k produktu.

Technické údaje

Podiel tuhých látok:	Nízky obsah tuhých látok
VOC:	bez VOC
Farby:	Efekt surového dreva, jemne bielo pigmentované
Dôraz na drevo / farebný efekt:	Mierne zvýraznenie farby
Spotreba:	Približne 60–80 ml/m² na jednu vrstvu, čo zodpovedá približne 13–17 m²/l na jednu vrstvu. Pri dvoch vrstvách celkovo približne 6–8,5 m²/l. V závislosti od brúsenia a nasiakavosti dreva.
Nanášanie:	Dve vrstvy s OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC. Voliteľne je možné naniesť tretiu vrstvu na počiatočnú údržbu s OLI NATURA® Refresher – približne 2 hodiny po nanesení druhej vrstvy oleja, hneď ako je povrch suchý.
Spôsob nanášania:	Váleček s krátkym vlasom na olej/vosk
Tvrdidlo (voliteľné):	OLI NATURA® H2O-Hardener; pomer zmesi 10:1 (olej : tvrdidlo). Doba spracovateľnosti: 2–3 hodiny.
Čistenie náradia:	Okamžite po použití očistiť studenou vodou. Zvyšky čistiaceho prostriedku riadne zlikvidovať. Nezmiešaný tvrdidlo nečistiť vodou.
Skladovateľnosť:	V neotvorenom originálnom obale minimálne 24 mesiacov. Skladujte na chladnom, suchom a mrazuvzdornom mieste. Otvorené obaly ihneď tesne uzavrite a spotrebujte čo najskôr.
Likvidácia:	Prázdne obaly a zvyšky produktu likvidujte v súlade s regionálnymi predpismi.
Bezpečnosť:	Podľa nariadenia CLP nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Nesmie sa dostať do rúk detí. Obsahuje izotiazolinóny; môže vyvolať alergické reakcie. Ďalšie bezpečnostné pokyny nájdete v samostatne poskytnutom bezpečnostnom liste. Pri spracovaní dvojzložkových materiálov dodržiavajte aj pokyny na etikete a bezpečnostný list produktu OLI NATURA® H2O-Hardener.

Naše odporúčania týkajúce sa techniky použitia v ústnej aj písomnej forme slúžia výlučne ako nezáväzné poradenstvo. Vychádzajú z našich skúseností a aktuálneho stavu poznatkov z praxe. Neoslobodzujú spracovateľa od povinnosti na vlastnú zodpovednosť overiť vhodnosť našich výrobkov pre zamýšľaný účel použitia. Vydaním tohto vydania strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania. Stav: október 2026_sst