



SCAN DE QR-CODE
voor datasheets,
veiligheidsinformatie –
beschikbaar in meerdere
talen



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI NATURA® Colour HS Profiöl

EENLAAGSE OLIE: OLI NATURA® Colour HS Profiöl beschermt en kleurt parket, trappen, meubels en werkbladen binnenshuis in één enkele laag. De gepigmenteerde high-solid-olie laat de houtnerf zichtbaar en geeft het hout een gelijkmatige kleur. De lange open tijd vergemakkelijkt de verwerking van grote oppervlakken. Met OLI NATURA® Hardener (10:1) hardt het oppervlak sneller uit en worden de pigmenten beter ingebonden. Getest op emissies en slijpweerstand.

Kleur	Assortiment						
	Aantal per pallet	160	80	360	60		
	Aantal per verpakkingseenheid	1 x 2,5 l	2 x 2,5 l	1 x 1 l	6 x 1 l	1 x 250 ml	24 x 250 ml
Chocoladebruin	A05550	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Mahoniebruin	A05551	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Terra Brown	A05552	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Lichtbruin	A05553	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Walnoot	A01384	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Beige Grijs	A05554	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Umbra Grey	A05556	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Traffic Grey	A05557	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Jet Black	A05555	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Signal White	A05558	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Licht ivoor	A05559	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Polar White	A01401	☒	☒	☒	☒	☒	☒

* Grote verpakkingen en containers zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Toepassingsgebied	- Hout en absorberende houtmaterialen binnenshuis - Onbehandeld of pas geschuurd hout - Vloeren, trappen, meubels, tafels en werkbladen - Ook geschikt voor badkamermeubels en houten oppervlakken in combinatie met epoxyhars; hiervoor wordt verwerking met OLI NATURA® Hardener aanbevolen - Particuliere, commerciële en industriële toepassing
Eigenschappen	- High-solid-olie; beschermt en kleurt hout bij vakkundige verwerking in één laag. - Lange verwerkingstijd van maximaal 60 minuten – ideaal voor het bewerken van grote oppervlakken. Geen zichtbare overgangen of overlappingen - De kleurpigmenten geven het hout een gelijkmatige, transparante kleur en benadrukken de structuur ervan. - Optioneel te verwerken met OLI NATURA® Hardener in een mengverhouding van 10:1. De verharder versnelt de uitharding, verbetert de pigmentbinding en verhoogt de weerstand. - Zeer zuinig: één liter is, afhankelijk van de houtsoort en het absorptievermogen, voldoende voor ca. 25–50 m².

Voldoet aan/getest volgens	▪ Giscode: Ö20+ (1K) resp. Ö20+/DD (2K) ▪ Voldoet aan de EU-Decopaint-norm
	▪ Emissiegetest bouwproduct, Z-157.10-17; voldoet aan AgBB ▪ Antislip: R10/R11 (gekleurd, 2K), getest volgens DIN EN 16165:2021-10, bijlage B; het betreffende testrapport is doorslaggevend ▪ DIN EN 71-3: migratie van bepaalde elementen ▪ DIN 53160: speeksel- en zweetbestendigheid ▪ Vrij van formaldehyde, aromaten, biociden, conserveermiddelen, kobalt en oximen
Opmerking	▪ Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +25 °C. Vermijd directe blootstelling aan zonlicht en nitte tijdens de verwerking vermijden. ▪ Bij vloeren met vloerverwarming de verwarming tijdig vóór de verwerking uitschakelen. Houd tijdens de verwerking en het drogen de vereiste vloertemperatuur aan. Schakel de verwarming pas na voldoende droging geleidelijk weer in. ▪ Houtsoort, natuurlijke kleur, schuurvlak en zuigvermogen beïnvloeden het uiterlijk, de olieopname en het verbruik. Breng vóór de verwerking een proeflaag aan op op dezelfde manier voorbereid hout en beoordeel het resultaat na het drogen. Dit geldt met name voor houtsoorten met een hoog gehalte aan actieve bestanddelen en kleurcombinaties. ▪ Component A (olie) voor en tijdens de verwerking grondig roeren of schudden. Verpakkingen van verschillende partijen vóór gebruik mengen. ▪ Optionele verwerking met verharder: meng 10 delen olie (A) grondig met 1 deel OLI NATURA® Hardener (B) en verwerk onmiddellijk. De verwerkingstijd begint bij het toevoegen van de verharder en bedraagt bij gekleurde varianten ca. 1–2 uur; bij hogere temperaturen kan deze korter zijn. Meng alleen de benodigde hoeveelheid. Gemengd materiaal niet teruggieten in de olieverpakking. ▪ Bescherm aangrenzende oppervlakken. Zorg tijdens de verwerking en het drogen voor voldoende ventilatie en luchtcirculatie. ▪ Gevaar voor zelfontbranding: met olie doordrenkte doeken, lapjes en pads na gebruik volledig met water doordrenken en vervolgens in de open lucht uitgespreid laten drogen. Warmteopstapeling vermijden.
Vorbereitung van het hout	▪ Het houtoppervlak moet schoon, droog, zuigend en vrij van stof, vet, was, siliconen en andere afstotende stoffen zijn. Het toegestane houtvochtgehalte bedraagt 8–12 % ▪ Verouderde, filmvormende coatings en niet-dragende resten van coatings volledig verwijderen. Reeds geoliede oppervlakken controleren op compatibiliteit en voldoende zuigvermogen; indien nodig tot op het ruwe hout schuren. ▪ Schuur het hout vakkundig en gelijkmatig. De eindschuurbeurt voor beloopbare oppervlakken zoals vloeren en trappen mag niet fijner zijn dan P100–120, voor meubeloppervlakken niet fijner dan P180. Verwijder het schuurstof grondig. Een te fijne of ongelijkmatige schuurbeurt kan de olieopname en het kleureffect beïnvloeden.
Optionele voorbehandelingen	▪ Geschuurd hout kan worden gereinigd en voorbehandeld met verdunde OLI NATURA® PreOilCleaner. Dit verbetert de olieopname en kan het risico op looistofvlekken verminderen. Neem de gebruiksaanwijzing in acht; laat het hout volledig drogen voordat u het oliet, strijk indien nodig opstaande houtvezels glad en verwijder het stof grondig. ▪ Voor een geloofd of gerookt kleureffect kan ruw eikenhout vóór het oliën worden behandeld met OLI NATURA® Antique. Neem de gebruiksaanwijzing in acht. Gebruik geen PreOilCleaner vóór Antique.
Verwerking	Meubels en trappen: Breng de olie dun en gelijkmatig aan met een kwast, vlakke kwast of roller en werk deze met een beige pad in het hout in. U kunt de olie ook direct met de beige pad aanbrengen en inwerken. Laat de olie, afhankelijk van de oppervlaktegrootte, ca. 30–60 minuten intrekken. Als het hout ondertussen snel olie opneemt, breng dan op de betreffende plekken wat extra olie aan en werk deze in. Verwijder grotere overtollige olie met een olieabsorberende doek of katoenen doek. Polijst het oppervlak vervolgens met een witte pad totdat het handdroog aanvoelt en er geen overtollige olie meer zichtbaar is. Vloeren: Werk in delen van 10–15 m². Breng de olie dun en gelijkmatig aan met een rol met korte haren of een rakel. Dankzij de lange open tijd kunt u het oppervlak eerst oliën en de olie binnen 30–60 minuten na het aanbrengen met een beige pad inwrijven. Als het hout in deze tijd snel olie opneemt, breng dan op de betreffende plekken wat extra olie aan en wrijf deze in. Verwijder indien nodig grotere overtollige olie met een droge, pluisvrije doek. Polijst het oppervlak vervolgens met een witte pad totdat het handdroog aanvoelt en er geen overtollige olie meer zichtbaar is. Machinale verwerking: Op grotere oppervlakken kunnen het inwrijven met de beige pad en het oppoetsen met de witte pad ook met een excentrische schuurmachine worden uitgevoerd; op vloeren met een eenschijfsmachine.

Industriële verwerking: Neem voor toepassing op industriële installaties contact op met de klantenservice.

Verbruik: ca. 20–40 ml/m² per laag, wat overeenkomt met ongeveer 25–50 m²/l. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de houtsoort, de schuurbeurt en het absorptievermogen.

Droging: Zonder verharder is het oppervlak, afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtcirculatie, na ca. 1–2 uur stofdroog, na ca. 24 uur voorzichtig beloopbaar en na ca. 5–7 dagen volledig uitgehard. Met OLI NATURA® Hardener hardt het sneller uit en bereikt het eerder een hogere belastbaarheid. Bescherm het oppervlak totdat het volledig is uitgehard tegen water en zware belasting en reinig het niet met vocht. Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid, slechte luchtcirculatie en een teveel aan materiaal vertragen het drogen.

Onderhoud & reiniging	Veeg of stofzuig de vloeren regelmatig, en stof het meubilair af met een droge doek. Reinig na volledige uitharding indien nodig met OLI NATURA® houtzeep tot het oppervlak licht vochtig is. Als de bescherming afneemt, het gereinigde, volledig gedroogde oppervlak opfrissen met OLI NATURA® Refresher . Als ook de kleur moet worden opgefrist, OLI NATURA® Colour HS Profiöl in de oorspronkelijke kleur met OLI NATURA® olieverdunner als gekleurde onderhoudsolie verwerken. Zie het technische informatieblad van OLI NATURA® olieverdunner voor de mengverhouding en toepassing.	
Technische gegevens	Vaste-stofgehalte	High Solid; vastestofgehalte per kleur volgens de actuele productspecificatie
	VOC-gehalte	Oplosmiddelarm; VOC-gehalte per kleur volgens de actuele productspecificatie. Voldoet aan de EU-Decopaint-norm.
	Kleuren	Kleuren volgens het huidige assortiment; overige kleuren op aanvraag.
	Kleurwerking	Kleurt het hout en benadrukt de structuur ervan. Het effect is afhankelijk van de houtsoort, de eigen kleur en de schuurbeurt; voer een proefaanbrenging uit.
	Verbruik	Ca. 20–40 ml/m² per laag (komt overeen met ca. 25–50 m²/l). Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de houtsoort, de schuurbeurt en het absorptievermogen.
	Aanbrenggereedschap	Kwast, platte kwast, roller, rakel, pad
	Reiniging van gereedschap	Direct na gebruik reinigen met OLI NATURA® penseelreiniger, OLI NATURA® olieverdunner of testbenzine. Reinigingsresten op de juiste wijze afvoeren.
	Houdbaarheid	In de ongeopende originele verpakking minimaal 24 maanden. Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk goed afsluiten en zo snel mogelijk opgebruiken.
	Afvalverwerking	Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.
	Samenstelling	Gemodificeerde plantaardige oliën, lijnzaadolie, tungolie, lood- en kobaltvrije droogmiddelen, oximvrij antischilmiddel en kleurpigmenten.
	Veiligheid:	De olie (component A) is volgens de CLP-verordening niet als gevaarlijk ingedeeld; GHS-gevaarpictogrammen en signaalwoorden zijn niet vereist. Geen gevaarlijke stof. Buiten het bereik van kinderen houden. Met olie doordrenkte doeken, lapjes en pads kunnen spontaan ontbranden; neem de aanwijzingen voor veilig gebruik in acht. Bij 2K-verwerking dient u bovendien de etikettering en het veiligheidsinformatieblad van OLI NATURA® Hardener in acht te nemen.

Onze aanbevelingen inzake de toepassing, zowel mondeling als schriftelijk, dienen uitsluitend ter vrijblijvend advies. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op hun geschiktheid voor het beoogde gebruiksdoel. Met het verschijnen van deze uitgave verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: september 2026_sst