



ZESKANUJ KOD QR
aby uzyskać arkusze danych i
informacje dotyczące
bezpieczeństwa – dostępne w
wielu językach



KARTA TECHNICZNA

OLI NATURA® Colour HS Profiöl

OLEJ JEDNOWARSTWOWY: OLI NATURA® Colour HS Profiöl chroni i barwi parkiet, schody, meble oraz blaty w pomieszczeniach wewnętrznych już po jednej warstwie. Ten pigmentowany olej o wysokiej zawartości części stałych pozostawia widoczne usłojenie i nadaje drewnu jednolity kolor. Długi czas otwarcia ułatwia obróbkę dużych powierzchni. Dzięki zastosowaniu utwardzacza OLI NATURA® Hardener (10:1) powierzchnia szybciej twardnieje, a pigmenty są lepiej wiązane. Produkt przetestowany pod kątem emisji i właściwości antypoślizgowych.

Odcień	Asortyment						
	Liczba sztuk na palecie	160	80	360	60		
	Liczba w opakowaniu zbiorczym	1 x 2,5 l	2 x 2,5 l	1 x 1 l	6 x 1 l	1 x 250 ml	24 x 250 ml
Bezbarwny	A01375	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Czekoladowy brąz	A05550	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Brąz mahoniowy	A05551	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Terra Brown	A05552	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Jasnobrązowy	A05553	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Orzech	A01384	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Beżowo-szary	A05554	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Umbra Grey	A05556	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Szary Traffic	A05557	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Czerń	A05555	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Signal White	A05558	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Jasna kość słoniowa	A05559	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Biały polarny	A01401	☒	☒	☒	☒	☒	☒

* Duże opakowania i kontenery dostępne na zamówienie.

Zakres zastosowania	- Drewno i chłonne materiały drewnopochodne do zastosowań wewnętrznych - Drewno nieimpregnowane lub świeżo wyszlifowane - Podłogi, schody, meble, stoły i blaty - Również do mebli łazienkowych i powierzchni drewnianych w połączeniu z żywicą epoksydową; w tym przypadku zaleca się stosowanie utwardzacza OLI NATURA® - Zastosowanie prywatne, komercyjne i przemysłowe
Właściwości	- Olej o wysokiej zawartości części stałych; przy prawidłowym nakładaniu chroni i barwi drewno już po jednej warstwie. - Długi czas otwarty do 60 minut – idealny do obróbki dużych powierzchni. Brak widocznych śladów pociągnięć pędzlem lub nakładania się warstw - Pigmenty barwiące nadają drewnu jednolity, przezroczysty odcień i podkreślają jego strukturę. - Opcjonalnie można stosować z utwardzaczem OLI NATURA® w proporcji mieszania 10:1. Utwardzacz przyspiesza utwardzanie, poprawia wiązanie pigmentów i zwiększa odporność. - Bardzo wydajny: jeden litr wystarcza, w zależności od gatunku drewna i chłonności, na ok. 25–50 m².

Spełnia wymagania/został przetestowany zgodnie z	- Giscode: Ö20+ (1K) lub Ö20+/DD (2K) - Zgodny z normą EU-Decopaint - Produkt budowlany z certyfikatem emisji, Z-157.10-17; zgodny z AgBB - Właściwości antypoślizgowe: R10/R11 (kolorowe, 2K), przetestowane zgodnie z normą DIN EN 16165:2021-10, załącznik B; miarodajny jest odpowiedni raport z badań - DIN EN 71-3: Migracja określonych pierwiastków - DIN 53160: Odporność na ślinę i pot - Nie zawiera formaldehydu, związków aromatycznych, biocydów, konserwantów, kobaltu ani oksymów
Uwaga	- Temperatura materiału, przedmiotu i otoczenia od +15 do +25 °C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i silnego ciepła podczas nakładania. - W przypadku podłóg z ogrzewaniem podłogowym należy wyłączyć ogrzewanie z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem obróbki. Podczas obróbki i schnięcia należy utrzymywać wymaganą temperaturę podłogi. Ogrzewanie należy ponownie włączać stopniowo dopiero po wystarczającym wyschnięciu. - Rodzaj drewna, jego naturalny kolor, stopień szlifowania i chłonność wpływają na wygląd, wchłanianie oleju i zużycie. Przed rozpoczęciem obróbki należy wykonać próbną aplikację na drewnie przygotowanym w ten sam sposób i ocenić wynik po wyschnięciu. Dotyczy to w szczególności drewna bogatego w składniki aktywne oraz kombinacji odcieni. - Składnik A (olej) należy dokładnie wymieszać lub wstrząsnąć przed i podczas obróbki. Przed użyciem należy wymieszać pojemniki z różnych partii. Opcjonalna obróbka z utwardzaczem: 10 części oleju (A) z 1 częścią OLI NATURA® Hardener (B). Dokładnie wymieszać i natychmiast zastosować. Czas przydatności do użycia rozpoczyna się od momentu dodania utwardzacza i wynosi w przypadku wariantów barwionych ok. 1–2 godziny; w wyższych temperaturach może być krótszy. Mieszać tylko niezbędną ilość. Wymieszanego materiału nie wlewać z powrotem do pojemnika z olejem. - Zabezpieczyć sąsiednie powierzchnie. Podczas nakładania i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację i cyrkulację powietrza. Ryzyko samozapłonu: szmatki, ściereczki i waciki nasączone olejem po użyciu należy całkowicie nasączyć wodą, a następnie rozłożyć na świeżym powietrzu do wyschnięcia. Należy unikać gromadzenia się ciepła.
Przygotowanie drewna	- Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha, chłonna oraz wolna od kurzu, tłuszczu, wosku, silikonu i innych substancji oddzielających. Dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 8–12 % - Należy całkowicie usunąć stare powłoki tworzące warstwę filmową oraz resztki powłok, które nie są trwałe. Powierzchnie już olejowane należy sprawdzić pod kątem kompatybilności i wystarczającej chłonności; w razie potrzeby zeszlifować do surowego drewna. - Drewno należy szlifować fachowo i równomiernie. Ostateczne szlifowanie drewna w przypadku powierzchni przeznaczonych do chodzenia, takich jak podłogi i schody, nie powinno być drobniejsze niż P100–120, a w przypadku powierzchni mebli – nie drobniejsze niż P180. Należy dokładnie usunąć pył szlifierski. Zbyt drobne lub nierównomierne szlifowanie może wpłynąć na wchłanianie oleju i efekt kolorystyczny.
Opcjonalne zabiegi wstępne	- Wyszlifowane drewno można oczyścić i poddać obróbce wstępnej rozcieńczonym preparatem OLI NATURA® PreOilCleaner. Poprawia on wchłanianie oleju i może zmniejszyć ryzyko powstania plam garbnikowych. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania; przed nałożeniem oleju pozostawić do całkowitego wyschnięcia, w razie potrzeby wygładzić uniesione włókna drewna i dokładnie usunąć pył. - Aby uzyskać efekt wybarwienia charakterystyczny dla drewna ługowanego lub wędzonego, surowe drewno dębowe można przed olejowaniem poddać obróbce preparatem OLI NATURA® Antique. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania. Przed zastosowaniem preparatu Antique nie należy używać preparatu PreOilCleaner.
Sposób stosowania	Meble i schody: Olej nakładać cienką i równomierną warstwą za pomocą pędzla, pędzla płaskiego lub wałka, a następnie wcierać w drewno za pomocą beżowej gąbki. Alternatywnie można nakładać i wcierać olej bezpośrednio za pomocą beżowej gąbki. W zależności od wielkości powierzchni pozostawić do wchłonięcia na około 30–60 minut. Jeśli w tym czasie drewno szybko wchłania olej, w odpowiednich miejscach należy dodać nieco oleju i wcierać go. Nadmiar oleju usunąć za pomocą chłonnej ściereczki lub bawełnianej szmatki. Następnie wypolerować powierzchnię białym wacikiem, aż będzie sucha w dotyku i nie będzie widać nadmiaru oleju. Podłogi: Pracować na odcinkach o powierzchni 10–15 m². Olej nakładać cienką i równomierną warstwą za pomocą wałka z krótkim włosiem lub rakli. Długi czas otwarcia pozwala najpierw naoliwić powierzchnię, a następnie wmasować olej w ciągu 30–60 minut po nałożeniu za pomocą beżowego wkładu. Jeśli w tym czasie drewno szybko wchłania olej, w odpowiednich miejscach należy dodać nieco oleju i wmasować go. W razie potrzeby większe nadmiary oleju należy usunąć suchą, niepozostawiającą włókien ściereczką. Następnie wypolerować powierzchnię za pomocą białego wkładu, aż będzie sucha w dotyku i nie będzie widać nadmiaru oleju.

Aplikacja maszynowa: Na większych powierzchniach wcieranie za pomocą beżowej podkładki i polerowanie białą podkładką można również wykonać za pomocą szlifarki mimośrodowej; na podłogach za pomocą maszyny jednotarczowej.

Aplikacja przemysłowa: W przypadku stosowania na obiektach przemysłowych prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Zużycie: ok. 20–40 ml/m² na jedną warstwę, co odpowiada około 25–50 m²/l. Rzeczywiste zużycie zależy od gatunku drewna, stopnia wyszlifowania i chłonności.

Schnięcie: Bez utwardzacza powierzchnia, w zależności od temperatury, wilgotności powietrza i cyrkulacji powietrza, jest sucha na dotyk po ok. 1–2 godzinach, można po niej ostrożnie chodzić po ok. 24 godzinach, a całkowite utwardzenie następuje po ok. 5–7 dniach. W połączeniu z utwardzaczem OLI NATURA® powierzchnia utwardza się szybciej i wcześniej osiąga wyższą wytrzymałość. Do momentu całkowitego utwardzenia należy chronić powierzchnię przed wodą i intensywnym obciążeniem oraz nie czyścić jej na mokro. Niskie temperatury, wysoka wilgotność powietrza, słaba cyrkulacja powietrza i nadmiar materiału opóźniają schnięcie.

Pielęgnacja i czyszczenie

Podłogi należy regularnie zmywać lub odkurzać, a meble wycierać do sucha. Po całkowitym utwardzeniu, w razie potrzeby, należy je wyczyścić za pomocą **mydła do drewna OLI NATURA®**, zwiłżając je lekko. W przypadku osłabienia właściwości ochronnych należy odświeżyć oczyszczoną i całkowicie wyschniętą powierzchnię preparatem **OLI NATURA® Refresher**. Jeśli konieczne jest również odświeżenie koloru, należy wymieszać **olej OLI NATURA® Colour HS Profiöl** w oryginalnym odcieniu z **rozcieńczalnikiem OLI NATURA®** w proporcji zatwierdzonej w instrukcji stosowania, nałożyć cienką warstwę i całkowicie wypolerować. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania używanych produktów.

Dane techniczne

Zawartość substancji stałych	High Solid; zawartość części stałych dla poszczególnych odcieni zgodnie z aktualną specyfikacją produktu
Zawartość LZO	Niska zawartość rozpuszczalników; zawartość LZO dla poszczególnych odcieni zgodnie z aktualną specyfikacją produktu. Zgodność z normą EU Decopaint.
Kolory	Odcienie zgodnie z aktualną ofertą; inne odcienie na zapytanie.
Efekt barwny	Barwi drewno i podkreśla jego strukturę. Efekt zależy od gatunku drewna, jego naturalnego koloru i stopnia szlifowania; należy wykonać próbę nakładania.
Zużycie	Ok. 20–40 ml/m² na warstwę (odpowiada ok. 25–50 m²/l). Rzeczywiste zużycie zależy od gatunku drewna, stopnia zeszlifowania i chłonności.
Narzędzia do nakładania	Pędzel, pędzel płaski, wałek, rakla, gąbka
Czyszczenie narzędzi	Natychmiast po użyciu wyczyścić za pomocą środka do czyszczenia pędzli OLI NATURA®, rozcieńczalnika do olejów OLI NATURA® lub benzyny testowej. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować zgodnie z przepisami.
Okres przydatności do użycia	W nieotwartym oryginalnym opakowaniu co najmniej 24 miesiące. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chroniąc przed mrozem. Otwarte opakowania należy natychmiast szczelnie zamknąć i zużyć w krótkim czasie.
Utylizacja	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Skład	Modyfikowane oleje roślinne, olej lniany, olej tungowy, środki schnące bez zawartości ołowiu i kobaltu, środek zapobiegający tworzeniu się kożucha bez zawartości oksymów oraz pigmenty barwiące.
Bezpieczeństwo:	Olej (składnik A) nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem CLP; piktogramy zagrożenia GHS i słowo ostrzegawcze nie są wymagane. Nie jest to towar niebezpieczny. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nasączone olejem szmaty, ściereczki i waciki mogą ulec samozapłonowi; należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z produktem. W przypadku obróbki dwuskładnikowej należy dodatkowo przestrzegać oznakowania i karty charakterystyki produktu OLI NATURA® Hardener.

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno ustne, jak i pisemne, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszych doświadczeniach oraz aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania. Wraz z publikacją niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na: wrzesień 2026_sst

