



SCAN QR CODE
for datasheets, safety info –
multilingual available



TECHNISCHES MERKBLATT

OLI NATURA® HS Profiöl NATUR

ONE LAYER OIL: OLI NATURA® HS Profiöl NATUR schützt Parkett, Treppen, Möbel und Arbeitsplatten im Innenbereich mit einem Auftrag. Das unpigmentierte, lösemittelfreie High-Solid-Öl betont Holzton und Maserung. Die lange offene Zeit erleichtert die Verarbeitung großer Flächen; mit OLI NATURA® Hardener (10:1) härtet die Oberfläche schneller durch. Auf Emissionen und Rutschhemmung geprüft.

Farbton	Sortiment						
	Anz. je Palette	160	80	360	60		
	Anz. je VPE	1 x 2,5 L	2 x 2,5 L	1 x 1 L	6 x 1 L	1 x 250 ml	24 x 250 ml
Natur (farblos)	A01375	☒	☒	☒	☒	☒	☒

* Großgebinde und Container auf Anfrage erhältlich.

Anwendungsbereich	- Holz und saugfähige Holzwerkstoffe im Innenbereich - Unbehandeltes oder frisch geschliffenes Holz - Böden, Treppen, Möbel, Tische und Arbeitsplatten - Auch für Badmöbel und Holzoberflächen in Kombination mit Epoxidharz; hierfür wird die Verarbeitung mit OLI NATURA® Hardener empfohlen - Private, gewerbliche und industrielle Anwendung
Eigenschaften	100 % High-Solid-Öl; schützt Holz bei fachgerechter Verarbeitung mit einem Auftrag. - Lange offene Zeit von bis zu 90 Minuten – ideal für die Verarbeitung großer Flächen. Keine sichtbaren Ansätze oder Überlappungen - NATUR ist unpigmentiert und betont den natürlichen Holzton und die Maserung. - Optional mit OLI NATURA® Hardener im Mischverhältnis 10:1 verarbeitbar. Der Härter beschleunigt die Durchhärtung und erhöht die Widerstandsfähigkeit. - Sehr ergiebig: Ein Liter reicht je nach Holzart und Saugfähigkeit für ca. 25–50 m².
Erfüllt/Geprüft nach	- Giscode: Ö10+ (1K) bzw. Ö10+/DD (2K) - EU-Decopaint-konform - Baubook-deklariert - Emissionsgeprüftes Bauprodukt, Z-157.10-17; AgBB-konform - Rutschhemmung: R10 (Natur), geprüft nach DIN EN 16165:2021-10, Anhang B - DIN EN 71-3: Migration bestimmter Elemente - DIN 53160: Speichel- und Schweißechtheit - Nach vollständiger Durchhärtung für den Lebensmittelkontakt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 geprüft (LFGB) - Frei von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln, Kobalt und Oximen
Hinweis	- Material-, Objekt- und Umgebungstemperatur +15 bis +25 °C. Direkte Sonneneinstrahlung und starke Hitze während der Verarbeitung vermeiden. - Bei Böden mit Fußbodenheizung die Heizung rechtzeitig vor der Verarbeitung abschalten. Während der Verarbeitung und Trocknung die erforderliche Bodentemperatur einhalten. Die Heizung erst nach ausreichender Trocknung schrittweise wieder in Betrieb nehmen. - Holzart, Eigenfarbe, Schliff und Saugfähigkeit beeinflussen Erscheinungsbild, Ölaufnahme und Verbrauch. Vor der Verarbeitung einen Probeauftrag auf gleichartig vorbereitetem Holz durchführen und das Ergebnis nach der Trocknung beurteilen. Dies gilt besonders für inhaltsstoffreiche Hölzer. - Komponente A (Öl) vor und während der Verarbeitung gründlich aufrühren oder schütteln. Gebinde verschiedener Chargen vor Gebrauch mischen.

	▪ Optionale Verarbeitung mit Härter: 10 Teile Öl (A) mit 1 Teil OLI NATURA® Hardener (B) gründlich mischen und sofort verarbeiten. Die Topfzeit beginnt mit der Härterzugabe und beträgt ca. 2–3 Stunden; bei höheren Temperaturen kann sie kürzer sein. Nur die benötigte Menge anmischen. Angemischtes Material nicht in das Ölgebinde zurückgeben. ▪ Angrenzende Flächen schützen. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung und Luftzirkulation sorgen. ▪ Selbstentzündungsgefahr: Ölgetränkte Lappen, Tücher und Pads nach Gebrauch vollständig mit Wasser tränken und anschließend im Freien ausgebreitet trocknen lassen. Wärmestau vermeiden.
Holzvorbereitung	▪ Die Holzoberfläche muss sauber, trocken, saugfähig und frei von Staub, Fett, Wachs, Silikon und anderen trennenden Substanzen sein. Die zulässige Holzfeuchte beträgt 8–12 % ▪ Filmbildende Altbeschichtungen und nicht tragfähige Beschichtungsreste vollständig entfernen. Bereits geölte Flächen auf Verträglichkeit und ausreichende Saugfähigkeit prüfen; falls erforderlich bis auf das rohe Holz abschleifen. ▪ Das Holz fachgerecht und gleichmäßig schleifen. Holzendschliff für begehbare Flächen wie Böden und Treppen nicht feiner als P100–120, für Möbeloberflächen nicht feiner als P180. Schleifstaub gründlich entfernen. Ein zu feiner oder ungleichmäßiger Schliff kann die Ölaufnahme und den Farbton verändern.
Optionale Vorbehandlungen	▪ Geschliffenes Holz kann mit verdünntem OLI NATURA® PreOilCleaner gereinigt und vorbehandelt werden. Er verbessert die Ölaufnahme und kann das Risiko von Gerbstoffflecken verringern. Anwendungshinweise beachten; vor dem Ölen vollständig trocknen lassen, aufgestellte Holzfasern bei Bedarf glätten und gründlich entstauben. ▪ Für eine gelaugte oder geräucherte Farbwirkung kann rohes Eichenholz vor dem Ölen mit OLI NATURA® Antique behandelt werden. Anwendungshinweise beachten. Vor Antique keinen PreOilCleaner verwenden.
Verarbeitung	Möbel und Treppen: Das Öl mit Pinsel, Flächenstreicher oder Rolle dünn und gleichmäßig auftragen und mit einem beigen Pad in das Holz einarbeiten. Alternativ direkt mit dem beigen Pad auftragen und einarbeiten. Je nach Flächengröße ca. 30–60 Minuten einziehen lassen. Saugt das Holz währenddessen schnell Öl auf, an den betroffenen Stellen etwas Öl nachgeben und einarbeiten. Größere Ölüberschüsse mit einem Ölsaug- oder Baumwolltuch abnehmen. Anschließend die Oberfläche mit einem weißen Pad auspolieren, bis sie sich handtrocken anfühlt und kein Ölüberstand mehr sichtbar ist. Böden: In Abschnitten von 10–15 m² arbeiten. Das Öl mit einer kurzflorigen Rolle oder Raket dünn und gleichmäßig auftragen. Die lange offene Zeit ermöglicht es, die Fläche zunächst zu ölen und das Öl innerhalb von 60–90 Minuten nach dem Auftrag mit einem beigen Pad einzuarbeiten. Saugt das Holz in dieser Zeit schnell Öl auf, an den betroffenen Stellen etwas Öl nachgeben und mit einarbeiten. Größere Ölüberschüsse bei Bedarf mit einem trockenen, fusselfreien Tuch abnehmen. Anschließend die Fläche mit einem weißen Pad auspolieren, bis sie sich handtrocken anfühlt und kein Ölüberstand mehr sichtbar ist. Maschinelle Verarbeitung: Auf größeren Flächen können das Einarbeiten mit dem beigen Pad und das Auspolieren mit dem weißen Pad auch mit einem Exzenterschleifer erfolgen; auf Böden mit einer Einscheibenmaschine. Industrielle Verarbeitung: Für die Anwendung auf industriellen Anlagen kontaktieren Sie bitte den Kundenservice. Verbrauch: Ca. 20–40 ml/m² bei einem Auftrag, entsprechend etwa 25–50 m²/l. Der tatsächliche Verbrauch hängt von Holzart, Schliff und Saugfähigkeit ab. Trocknung: Ohne Härter ist die Oberfläche je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation nach ca. 1–2 Stunden staubtrocken, nach ca. 24 Stunden vorsichtig begehbar und nach ca. 5–7 Tagen vollständig durchgehärtet. Mit OLI NATURA® Hardener härtet sie schneller durch und erreicht früher eine höhere Belastbarkeit. Bis zur vollständigen Durchhärtung vor Wasser und starker Beanspruchung schützen und nicht feucht reinigen. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Luftzirkulation und Materialüberschuss verzögern die Trocknung.
Pflege & Reinigung	Böden regelmäßig fegen oder saugen, Möbel trocken abstauben. Nach vollständiger Durchhärtung bei Bedarf nebelfeucht mit OLI NATURA® Holzseife reinigen. Bei nachlassendem Schutz die gereinigte,

vollständig getrocknete Oberfläche mit **OLI NATURA® Refresher** oder **OLI NATURA® Holzpflegeöl** auffrischen. Anwendungshinweise des jeweiligen Pflegeprodukts beachten.

Technische Daten	Festkörperanteil	100%
	VOC-Gehalt	0 g/l
	Farben	Natur (unpigmentiert)
	Holzbetonung	Vertieft den natürlichen Holzton und betont die Maserung. Die Wirkung hängt von Holzart, Eigenfarbe und Schliff ab.
	Verbrauch	Ca. 20–40 ml/m² je Auftrag (entspricht ca. 25–50 m²/l). Der tatsächliche Verbrauch hängt von Holzart, Schliff und Saugfähigkeit ab.
	Auftragswerkzeuge	Pinzel, Flächenstreicher, Rolle, Rakel, Pad
	Reinigung von Werkzeugen	Sofort nach Gebrauch mit OLI NATURA® Pinselfreiniger, OLI NATURA® Ölverdünner oder Testbenzin reinigen. Reinigungsrückstände ordnungsgemäß entsorgen.
	Lagerfähigkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 36 Monate. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde sofort dicht verschließen und zeitnah verbrauchen.
	Entsorgung	Leergebinde und Produktreste sind gemäß den regionalen Vorschriften zu entsorgen.
	Deklaration	Modifizierte pflanzliche Öle, Leinöl, Tungöl, blei- und kobaltfreie Trockenstoffe, oximfreies Antihautmittel.
	Sicherheit:	Das Öl (Komponente A) ist gemäß CLP-Verordnung nicht als gefährlich eingestuft; GHS-Gefahrenpiktogramme und Signalwort sind nicht erforderlich. Kein Gefahrgut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ölgetränkte Lappen, Tücher und Pads können sich selbst entzünden; die Hinweise zum sicheren Umgang beachten. Bei 2K-Verarbeitung zusätzlich die Kennzeichnung und das Sicherheitsdatenblatt von OLI NATURA® Hardener beachten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift dienen ausschließlich der unverbindlichen Beratung. Sie beruhen auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte eigenverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: September 2026