



SCAN DE QR-CODE
voor datasheets,
veiligheidsinformatie –
beschikbaar in meerdere talen



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI NATURA® HS Profiöl NATUR

EENLAAGSE OLIE: OLI NATURA® HS Profiöl NATUR beschermt parket, trappen, meubels en werkbladen binnenshuis met één enkele laag. De ongepigmenteerde, oplosmiddelvrije high-solid-olie benadrukt de houtkleur en de nerf. De lange open tijd vergemakkelijkt de verwerking van grote oppervlakken; met OLI NATURA® Hardener (10:1) hardt het oppervlak sneller uit. Getest op emissies en slijpweerstand.

Kleur	Assortiment						
	Aantal per pallet	160	80	360	60		
	Aantal per verpakkingseenheid	1 x 2,5 l	2 x 2,5 l	1 x 1 l	6 x 1 l	1 x 250 ml	24 x 250 ml
Natuur (kleurloos)	A01375	☒	☒	☒	☒	☒	☒

* Grote verpakkingen en containers zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Toepassingsgebied	- Hout en absorberende houtmaterialen binnenshuis - Onbehandeld of pas geschuurd hout - Vloeren, trappen, meubels, tafels en werkbladen - Ook geschikt voor badkamermeubels en houten oppervlakken in combinatie met epoxyhars; hiervoor wordt verwerking met OLI NATURA® Hardener aanbevolen - Particuliere, commerciële en industriële toepassing
Eigenschappen	100 % high-solid-olie; beschermt hout bij vakkundige verwerking met één laag. - Lange verwerkingstijd van maximaal 90 minuten – ideaal voor het bewerken van grote oppervlakken. Geen zichtbare overgangen of overlappen - NATUR is ongepigmenteerd en benadrukt de natuurlijke houtkleur en de nerf. - Optioneel te verwerken met OLI NATURA® Hardener in een mengverhouding van 10:1. De verharder versnelt de uitharding en verhoogt de weerstand. - Zeer zuinig: één liter is, afhankelijk van de houtsoort en het zuigvermogen, voldoende voor ca. 25–50 m².
Voldoet aan/getest volgens	- Giscode: Ö10+ (1K) resp. Ö10+/DD (2K) - Voldoet aan de EU-Decopaint-norm - Baubook-gedeclareerd - Emissiegetest bouwproduct, Z-157.10-17; voldoet aan AgBB - Antislip: R10 (naturel), getest volgens DIN EN 16165:2021-10, bijlage B - DIN EN 71-3: migratie van bepaalde elementen - DIN 53160: speeksel- en zweetbestendigheid - Na volledige uitharding getest voor contact met levensmiddelen volgens Verordening (EG) nr. 1935/2004 (LFGB) - Vrij van formaldehyde, aromatische verbindingen, biociden, conserveermiddelen, kobalt en oximen
Opmerking	- Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +25 °C. Vermijd direct zonlicht en sterke hitte tijdens de verwerking. - Bij vloeren met vloerverwarming de verwarming tijdig vóór de verwerking uitschakelen. Tijdens de verwerking en het drogen de vereiste vloertemperatuur handhaven. De verwarming pas na voldoende droging geleidelijk weer in werking stellen. - Houtsoort, eigen kleur, schuurvlak en zuigvermogen beïnvloeden het uiterlijk, de olieopname en het verbruik. Voer vóór de verwerking een proefaanbrenging uit op op dezelfde wijze voorbereid hout en beoordeel het resultaat na het drogen. Dit geldt met name voor houtsoorten met een hoog gehalte aan actieve bestanddelen. - Component A (olie) voor en tijdens de verwerking grondig roeren of schudden. Verpakkingen van verschillende partijen voor gebruik mengen.

	▪ Optionele verwerking met verharder: meng 10 delen olie (A) grondig met 1 deel OLI NATURA® Hardener (B) en verwerk onmiddellijk. De verwerkingstijd begint bij het toevoegen van de verharder en bedraagt ca. 2–3 uur; bij hogere temperaturen kan deze korter zijn. Meng alleen de benodigde hoeveelheid. Gemengd materiaal niet teruggieten in de olieverpakking. ▪ Bescherm aangrenzende oppervlakken. Zorg tijdens de verwerking en het drogen voor voldoende ventilatie en luchtcirculatie. ▪ Gevaar voor zelfontbranding: met olie doordrenkte doeken, lapjes en pads na gebruik volledig met water doordrenken en vervolgens in de open lucht uitgespreid laten drogen. Warmteopphoping vermijden.
Vorbereitung van het hout	▪ Het houtoppervlak moet schoon, droog, zuigend en vrij van stof, vet, was, siliconen en andere afstotende stoffen zijn. Het toegestane houtvochtgehalte bedraagt 8–12 % ▪ Verwijder filmvormende oude coatings en niet-dragende resten van coatings volledig. Controleer reeds geoliede oppervlakken op compatibiliteit en voldoende zuigvermogen; schuur indien nodig tot op het ruwe hout. ▪ Schuur het hout vakkundig en gelijkmatig. De eindschuur voor beloopbare oppervlakken zoals vloeren en trappen mag niet fijner zijn dan P100–120, voor meubeloppervlakken niet fijner dan P180. Verwijder het schuurstof grondig. Een te fijne of ongelijkmatige schuurbeurt kan de olieopname en de kleurtint beïnvloeden.
Optionele voorbehandelingen	▪ Geschuurd hout kan worden gereinigd en voorbehandeld met verdunde OLI NATURA® PreOilCleaner. Dit verbetert de olieopname en kan het risico op looistofvlekken verminderen. Neem de gebruiksaanwijzing in acht; laat het hout volledig drogen voordat u het oliet, strijk indien nodig opstaande houtvezels glad en verwijder het stof grondig. ▪ Voor een geloofd of gerookt kleureffect kan ruw eikenhout vóór het oliën worden behandeld met OLI NATURA® Antique. Neem de gebruiksaanwijzing in acht. Gebruik geen PreOilCleaner vóór Antique.
Verwerking	Meubels en trappen: Breng de olie dun en gelijkmatig aan met een kwast, vlakke kwast of roller en werk deze met een beige pad in het hout in. U kunt de olie ook direct met de beige pad aanbrengen en inwerken. Laat de olie, afhankelijk van de oppervlaktegrootte, ca. 30–60 minuten intrekken. Als het hout ondertussen snel olie opneemt, breng dan op de betreffende plekken wat extra olie aan en werk deze in. Verwijder grotere overtollige olie met een olieabsorberende doek of katoenen doek. Polijst het oppervlak vervolgens met een witte pad totdat het handdroog aanvoelt en er geen overtollige olie meer zichtbaar is. Vloeren: Werk in delen van 10–15 m². Breng de olie dun en gelijkmatig aan met een rol met korte haren of een rakel. Dankzij de lange open tijd kunt u het oppervlak eerst oliën en de olie binnen 60–90 minuten na het aanbrengen met een beige pad inwrijven. Als het hout in deze tijd snel olie opneemt, breng dan op de betreffende plekken wat extra olie aan en wrijf deze in. Verwijder indien nodig grotere overtollige olie met een droge, pluisvrije doek. Polijst het oppervlak vervolgens met een witte pad totdat het handdroog aanvoelt en er geen overtollige olie meer zichtbaar is. Machinale verwerking: Op grotere oppervlakken kunnen het inwrijven met de beige pad en het opoetsen met de witte pad ook met een excentrische schuurmachine worden uitgevoerd; op vloeren met een eenschijfsmachine. Industriële verwerking: Neem voor toepassing op industriële installaties contact op met de klantenservice. Verbruik: ca. 20–40 ml/m² per laag, wat overeenkomt met ongeveer 25–50 m²/l. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de houtsoort, de schuurbeurt en het absorptievermogen. Droging: Zonder verharder is het oppervlak, afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtcirculatie, na ca. 1–2 uur stofdroog, na ca. 24 uur voorzichtig beloopbaar en na ca. 5–7 dagen volledig uitgehard. Met OLI NATURA® Hardener hardt het sneller uit en bereikt het eerder een hogere belastbaarheid. Bescherm het oppervlak totdat het volledig is uitgehard tegen water en zware belasting en reinig het niet met vocht. Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid, slechte luchtcirculatie en een teveel aan materiaal vertragen het drogen.
Onderhoud & reiniging	Vloeren regelmatig vegen of stofzuigen, meubels droog afstoffen. Na volledige uitharding indien nodig licht vochtig reinigen met OLI NATURA® houtzeep . Bij afnemende bescherming het gereinigde,

volledig gedroogde oppervlak met **OLI NATURA® Refresher** of **OLI NATURA® houtverzorgingsolie** opfrissen. Neem de gebruiksaanwijzing van het betreffende onderhoudsproduct in acht.

Technische gegevens	Gehalte aan vaste stoffen	100%
	VOC-gehalte	0 g/l
	Kleuren	Natuur (ongepigmenteerd)
	Houtaccent	Versterkt de natuurlijke houttint en benadrukt de nerf. Het effect is afhankelijk van de houtsoort, de eigen kleur en de schuurbeurt.
	Verbruik	Ca. 20–40 ml/m² per laag (komt overeen met ca. 25–50 m²/l). Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de houtsoort, de schuurbeurt en het absorptievermogen.
	Aanbrenggereedschap	Kwast, vlakkwast, roller, rakel, pad
	Reiniging van gereedschap	Direct na gebruik reinigen met OLI NATURA® penseelreiniger, OLI NATURA® olieverdunner of testbenzine. Reinigingsresten op de juiste wijze afvoeren.
	Houdbaarheid	In de ongeopende originele verpakking minimaal 36 maanden. Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk goed afsluiten en zo snel mogelijk opgebruiken.
	Afvalverwerking	Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.
	Samenstelling	Gemodificeerde plantaardige oliën, lijnzaadolie, tungolie, lood- en kobaltvrije droogmiddelen, oximvrij antischilmiddel.
	Veiligheid:	De olie (component A) is volgens de CLP-verordening niet als gevaarlijk ingedeeld; GHS-gevaarpictogrammen en signaalwoorden zijn niet vereist. Geen gevaarlijke stof. Buiten bereik van kinderen houden. Met olie doordrenkte doeken, lapjes en pads kunnen spontaan ontbranden; neem de aanwijzingen voor veilig gebruik in acht. Bij 2K-verwerking dient u bovendien de etikettering en het veiligheidsinformatieblad van OLI NATURA® Hardener in acht te nemen.

Onze aanbevelingen inzake de toepassing, zowel mondeling als schriftelijk, dienen uitsluitend ter vrijblijvend advies. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op hun geschiktheid voor het beoogde gebruiksdoel. Met het verschijnen van deze uitgave verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: september 2026