



ZESKANUJ KOD QR
aby uzyskać arkusze danych i
informacje dotyczące
bezpieczeństwa – dostępne w
wielu językach



KARTA TECHNICZNA

OLI NATURA® HS Profiöl NATUR

OLEJ JEDNOWARSTWOWY: OLI NATURA® HS Profiöl NATUR chroni parkiet, schody, meble i blaty w pomieszczeniach wewnętrznych już po jednym nałożeniu. Ten niepigmentowany, bezrozpuszczalnikowy olej o wysokiej zawartości części stałych podkreśla odcień i słoje drewna. Długi czas otwarcia ułatwia obróbkę dużych powierzchni; dzięki OLI NATURA® Hardener (10:1) powierzchnia szybciej twardnieje. Przetestowany pod kątem emisji i właściwości antypoślizgowych.

Odcień	Asortyment						
	Liczba sztuk na palecie	160	80	360	60		
	Liczba w opakowaniu zbiorczym	1 x 2,5 l	2 x 2,5 l	1 x 1 l	6 x 1 l	1 x 250 ml	24 x 250 ml
Naturalny (bezbarwny)	A01375	☒	☒	☒	☒	☒	☒

* Duże opakowania i kontenery dostępne na zamówienie.

Zakres zastosowania	- Drewno i chłonne materiały drewnopochodne do zastosowań wewnętrznych - Drewno nieimpregnowane lub świeżo wyszlifowane - Podłogi, schody, meble, stoły i blaty - Również do mebli łazienkowych i powierzchni drewnianych w połączeniu z żywicą epoksydową; w tym przypadku zaleca się stosowanie utwardzacza OLI NATURA® - Zastosowanie prywatne, komercyjne i przemysłowe
Właściwości	- Olej o zawartości substancji stałych 100%; przy prawidłowym nakładaniu chroni drewno już po jednej warstwie. - Długi czas otwarty do 90 minut – idealny do obróbki dużych powierzchni. Brak widocznych śladów pociągnięć pędzlem lub nakładania się warstw - NATUR jest bezbarwny i podkreśla naturalny odcień oraz słoje drewna. - Opcjonalnie można stosować z utwardzaczem OLI NATURA® w proporcji mieszania 10:1. Utwardzacz przyspiesza utwardzanie i zwiększa odporność. - Bardzo wydajny: jeden litr wystarcza, w zależności od gatunku drewna i chłonności, na ok. 25–50 m².
Spełnia wymagania/został przetestowany zgodnie z	- Giscode: Ö10+ (1K) lub Ö10+/DD (2K) - Zgodny z normą EU-Decopaint - Zgłoszony w Baubook - Produkt budowlany z certyfikatem emisji, Z-157.10-17; zgodny z AgBB - Odporność na poślizg: R10 (naturalny), przetestowany zgodnie z normą DIN EN 16165:2021-10, załącznik B - DIN EN 71-3: Migracja określonych pierwiastków - DIN 53160: Odporność na ślinę i pot - Po całkowitym utwardzeniu przetestowany pod kątem kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 (LFGB) - Nie zawiera formaldehydu, związków aromatycznych, biocydów, konserwantów, kobaltu ani oksymów
Uwaga	- Temperatura materiału, przedmiotu i otoczenia od +15 do +25 °C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i silnego ciepła podczas obróbki. - W przypadku podłóg z ogrzewaniem podłogowym należy wyłączyć ogrzewanie z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem obróbki. Podczas obróbki i schnięcia należy utrzymywać wymaganą temperaturę podłogi. Ogrzewanie należy ponownie włączać stopniowo dopiero po wystarczającym wyschnięciu. - Rodzaj drewna, jego naturalny kolor, stopień szlifowania i chłonność wpływają na wygląd, wchłanianie oleju i zużycie. Przed rozpoczęciem obróbki należy wykonać próbną aplikację na drewnie przygotowanym w ten sam sposób i ocenić wynik po wyschnięciu. Dotyczy to w szczególności drewna o wysokiej zawartości składników aktywnych. - Składnik A (olej) należy dokładnie wymieszać lub wstrząsnąć przed i podczas obróbki. Opakowania z różnych partii należy wymieszać przed użyciem.

	▪ Opcjonalna obróbka z utwardzaczem: 10 części oleju (A) dokładnie wymieszać z 1 częścią OLI NATURA® Hardener (B) i natychmiast zastosować. Czas przydatności do użycia rozpoczyna się od momentu dodania utwardzacza i wynosi ok. 2–3 godziny; w wyższych temperaturach może być krótszy. Należy wymieszać tylko niezbędną ilość. Wymieszanego materiału nie wlewać z powrotem do pojemnika z olejem. ▪ Zabezpieczyć sąsiednie powierzchnie. Podczas nakładania i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację i cyrkulację powietrza. ▪ Ryzyko samozapłonu: szmatki, ściereczki i waciki nasączone olejem po użyciu należy całkowicie nasączyć wodą, a następnie rozłożyć na świeżym powietrzu do wyschnięcia. Należy unikać gromadzenia się ciepła. ▪ Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha, chłonna oraz wolna od kurzu, tłuszczu, wosku, silikonu i innych substancji oddzielających. Dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 8–12 %
Przygotowanie drewna	▪ Należy całkowicie usunąć stare powłoki tworzące warstwę filmową oraz resztki powłok, które nie są nośne. Powierzchnie już olejowane należy sprawdzić pod kątem kompatybilności i wystarczającej chłonności; w razie potrzeby zeszlifować do surowego drewna. ▪ Drewno należy szlifować fachowo i równomiernie. Końcowe szlifowanie drewna w przypadku powierzchni przeznaczonych do chodzenia, takich jak podłogi i schody, nie powinno być drobniejsze niż P100–120, a w przypadku powierzchni mebli – nie drobniejsze niż P180. Należy dokładnie usunąć pył szlifierski. Zbyt drobne lub nierównomierne szlifowanie może wpłynąć na wchłanianie oleju i odcień koloru.
Opcjonalne zabiegi wstępne	▪ Wyszlifowane drewno można oczyścić i poddać obróbce wstępnej rozcieńczonym preparatem OLI NATURA® PreOilCleaner. Poprawia on wchłanianie oleju i może zmniejszyć ryzyko powstania plam garbnikowych. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania; przed nałożeniem oleju pozostawić do całkowitego wyschnięcia, w razie potrzeby wygładzić uniesione włókna drewna i dokładnie usunąć pył. ▪ Aby uzyskać efekt wyblakłego lub wędzonego drewna, surowe drewno dębowe można przed olejowaniem poddać obróbce preparatem OLI NATURA® Antique. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania. Przed zastosowaniem preparatu Antique nie należy używać preparatu PreOilCleaner.
Sposób stosowania	Meble i schody: Olej nakładać cienką i równomierną warstwą za pomocą pędzla, pędzla płaskiego lub wałka, a następnie wcierać w drewno za pomocą beżowej gąbki. Alternatywnie można nakładać i wcierać olej bezpośrednio za pomocą beżowej gąbki. W zależności od wielkości powierzchni pozostawić do wchłonięcia na około 30–60 minut. Jeśli w tym czasie drewno szybko wchłania olej, w odpowiednich miejscach należy dodać nieco oleju i wcierać go. Nadmiar oleju usunąć za pomocą chłonnej ściereczki lub bawełnianej szmatki. Następnie wypolerować powierzchnię białą gąbką, aż będzie sucha w dotyku i nie będzie widać nadmiaru oleju. Podłogi: Pracować na odcinkach o powierzchni 10–15 m². Olej nakładać cienką i równomierną warstwą za pomocą wałka z krótkim włosiem lub szpachli. Długi czas otwarcia pozwala najpierw naoliwić powierzchnię, a następnie wmasować olej za pomocą beżowej gąbki w ciągu 60–90 minut od nałożenia. Jeśli w tym czasie drewno szybko wchłonie olej, w odpowiednich miejscach należy dodać nieco oleju i wmasować go. W razie potrzeby większe nadmiary oleju należy usunąć suchą, niepozostawiającą włókien ściereczką. Następnie powierzchnię należy wypolerować za pomocą białej podkładki, aż będzie sucha w dotyku i nie będzie widać żadnych śladów oleju. Aplikacja maszynowa: Na większych powierzchniach wcieranie za pomocą beżowej podkładki i polerowanie białą podkładką można również wykonać za pomocą szlifierki mimośrodowej; na podłogach za pomocą maszyny jednotarczowej. Aplikacja przemysłowa: W przypadku stosowania na obiektach przemysłowych prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Zużycie: ok. 20–40 ml/m² na jedną warstwę, co odpowiada około 25–50 m²/l. Rzeczywiste zużycie zależy od gatunku drewna, stopnia wyszlifowania i chłonności. Schnięcie: Bez utwardzacza powierzchnia, w zależności od temperatury, wilgotności powietrza i cyrkulacji powietrza, jest sucha na dotyk po ok. 1–2 godzinach, można po niej ostrożnie chodzić po ok. 24 godzinach, a całkowite utwardzenie następuje po ok. 5–7 dniach. W połączeniu z utwardzaczem OLI NATURA® powierzchnia utwardza się szybciej i wcześniej osiąga wyższą wytrzymałość. Do momentu całkowitego utwardzenia należy chronić powierzchnię przed wodą i intensywnym obciążeniem oraz nie czyścić jej na mokro. Niskie temperatury, wysoka wilgotność powietrza, słaba cyrkulacja powietrza i nadmiar materiału opóźniają schnięcie.
Pielęgnacja i czyszczenie	Podłogi należy regularnie zamiatać lub odkurzać, a meble odkurzać na sucho. Po całkowitym utwardzeniu, w razie potrzeby, należy je wyczyścić lekko zwilżoną ściereczką z mydłem do drewna OLI NATURA®. W przypadku osłabienia ochrony należy odświeżyć oczyszczoną,

całkowicie wysuszoną powierzchnię odświeżyć preparatem **OLI NATURA® Refresher** lub **olejem do pielęgnacji drewna OLI NATURA®**. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania danego produktu pielęgnacyjnego.

Dane techniczne	Zawartość substancji stałych	100%
	Zawartość LZO	0 g/l
	Kolory	Naturalny (bez pigmentu)
	Podkreślenie struktury drewna	Pogłębia naturalny odcień drewna i podkreśla jego słoje. Efekt zależy od gatunku drewna, jego naturalnego koloru i sposobu szlifowania.
	Zużycie	Ok. 20–40 ml/m² na warstwę (odpowiada ok. 25–50 m²/l). Rzeczywiste zużycie zależy od gatunku drewna, stopnia szlifowania i chłonności.
	Narzędzia do nakładania	Pędzel, pędzel płaski, wałek, rakla, gąbka
	Czyszczenie narzędzi	Natychmiast po użyciu wyczyścić za pomocą środka do czyszczenia pędzli OLI NATURA®, rozcieńczalnika do olejów OLI NATURA® lub benzyny testowej. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować zgodnie z przepisami.
	Okres przydatności do użycia	W nieotwartym oryginalnym opakowaniu co najmniej 36 miesięcy. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Otwarte opakowania należy natychmiast szczelnie zamknąć i zużyć w krótkim czasie.
	Utylizacja	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Skład		Modyfikowane oleje roślinne, olej lniany, olej tungowy, środki schnące bez zawartości ołowiu i kobaltu, środek zapobiegający tworzeniu się kożucha bez zawartości oksymów.
Bezpieczeństwo:		Olej (składnik A) nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem CLP; piktogramy zagrożenia GHS i słowo ostrzegawcze nie są wymagane. Nie jest to towar niebezpieczny. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nasączone olejem szmaty, ściereczki i wkłady mogą ulec samozapłonowi; należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z produktem. W przypadku obróbki dwuskładnikowej należy dodatkowo przestrzegać oznakowania i karty charakterystyki produktu OLI NATURA® Hardener.

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszych doświadczeniach oraz aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania. Wraz z publikacją niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na: wrzesień 2026 r.