SCANNER LE CODE QR
pour les fiches techniques et les
informations de sécurité – disponibles en plusieurs langues

FICHE TECHNIQUE

OLI NATURA® Huile d'entretien pour bois

Huile d'entretien à base d'huile naturelle pour le traitement initial et la réimprégnation des surfaces en bois huilées. Renouvelle l'effet protecteur, ravive la teinte naturelle du bois et met en valeur son grain.

Teinte	Article	Conditionnement / Unité de vente	Palette
Naturel, sans pigments	A01395_RF	1 × 1 L	360
	A01395_RF_VE6	6 × 1 L	60
	A01395_TA	1 × 250 ml	–
	A01395_TA_VE24	24 × 250 ml	–

Grands conditionnements et conteneurs disponibles sur demande.

Domaine d'application	■ Pour les surfaces en bois huilées par oxydation en intérieur. ▪ Pour les parquets et les planchers, les sols en liège huilés, les escaliers et les meubles. ▪ Pour l'entretien initial et les rafraîchissements réguliers. ▪ Pour les surfaces huilées en usine ou à la main, après vérification de la compatibilité. ▪ Pour un rafraîchissement sur toute la surface ou partiel. ▪ Pour un usage privé et professionnel.
Caractéristiques	▪ Pour la réimprégnation et la régénération des surfaces en bois huilées soumises à des sollicitations. ▪ Complète le traitement à l'huile existant et renouvelle l'effet protecteur hydrofuge et anti-salissures. ▪ Ravive la teinte naturelle du bois, l'intensifie et met en valeur le grain. ▪ Contribue à la préservation à long terme des surfaces huilées. ▪ Huile d'entretien à base d'huile naturelle, sans pigments. ▪ Prête à l'emploi ; une fine couche suffit. ■ Rendement élevé : env. 50–100 m^2/L.
Normes d'essai et déclarations « »	■ GISCODE Ö60+. ■ Conforme à la norme EU-Decopaint. ■ DIN EN 71-3 (sécurité des jouets pour enfants). ▪ Norme DIN 53160 (résistance à la salive et à la transpiration). ▪ Sans formaldéhyde, composés aromatiques, biocides, conservateurs, cobalt ni oximes.
Remarques	■ Température du matériau, de l'objet et de l'environnement : de +15 à +25 °C. Éviter l'exposition directe au soleil et la chaleur intense pendant l'application. ■ Pour les sols équipés d'un chauffage au sol, éteindre le chauffage suffisamment à l'avance avant l'application. Maintenir la température requise du sol pendant l'application et le séchage. Une fois le séchage suffisant, remettre le chauffage en marche progressivement. ■ Bien agiter ou remuer le récipient avant utilisation. ▪ La surface doit être propre, parfaitement sèche et suffisamment absorbante. Effectuer au préalable un essai sur une zone peu visible et évaluer le résultat après séchage. Cela vaut particulièrement pour les surfaces huilées en usine, les bois exotiques et les placages. ■ Appliquer l'huile d'entretien pour bois pure et non diluée en couche fine et uniforme. Traiter les grandes surfaces par sections. ■ Éliminer complètement l'excédent d'huile dans les 10 minutes et polir jusqu'à ce que la surface soit sèche. Éviter les accumulations de produit et les flaques. ■ Veiller à une aération et une circulation d'air suffisantes pendant l'application et le séchage. ▪ Protéger de l'eau et d'une sollicitation intense pendant les 2 à 3 premiers jours. Ne pas nettoyer à l'eau ni effectuer d'entretien supplémentaire. ■ Risque d'auto-inflammation : respecter les consignes de sécurité figurant à la page 2.

Préparation	Éliminer la poussière et les salissures non adhérentes. Le support doit être sec, propre et exempt de graisse. Nettoyer avec le savon pour bois OLI NATURA® ; en cas de salissures importantes, procéder à un nettoyage intensif adapté aux surfaces huilées. Laisser la surface sécher complètement.	
Entretien initial et rafraîchissement	Pour le premier entretien des surfaces huilées par oxydation en usine ou par un artisan, respecter les consignes relatives à l'huile utilisée. Un premier entretien avant la première utilisation peut s'avérer utile, dans la mesure où cela est prévu par le fabricant de la surface. En cas de perte de l'imperméabilité à l'eau ou de surface sèche et terne, rafraîchir avec l'huile d'entretien pour bois OLI NATURA®. La fréquence dépend de l'utilisation et de la sollicitation. Ne pas utiliser sur du parquet prêt à poser huilé aux UV.	
Mise en œuvre	**Grandes surfaces :** ▪ Appliquez l'huile d'entretien pour bois avec parcimonie et en couche fine et uniforme à l'aide d'un vaporisateur ou d'un chiffon. Travaillez par sections d'environ 4 m². Si nécessaire, réappliquez de l'huile sur les zones sèches. ▪ Faire pénétrer soigneusement à l'aide d'un tampon de polissage blanc dans les 10 minutes, jusqu'à ce que la surface présente un aspect uniforme. Vous pouvez également utiliser une monobrosse. ▪ Retirer complètement l'excédent d'huile à l'aide d'un tampon blanc ou d'un chiffon absorbant, puis polir à sec. Il ne doit rester aucune trace d'huile sur la surface. ■ Laisser sécher la surface. **Petites surfaces :** ▪ Appliquer une fine couche d'huile d'entretien pour bois à l'aide d'un tampon blanc ou d'un chiffon en coton, puis faire pénétrer dans le bois en polissant. ▪ Retirer complètement l'excédent d'huile dans les 10 minutes à l'aide d'un chiffon en coton sec ou d'un chiffon absorbant, puis polir jusqu'à ce que la surface soit sèche. ■ Laisser sécher la surface.	
Consommation	Une application d'environ 10 à 20 ml/m², soit environ 50 à 100 m²/L. La consommation dépend de l'essence de bois, du pouvoir absorbant et de l'état d'entretien de la surface.	
Séchage	Sec au toucher après environ 1 à 2 heures ; laisser sécher au moins 12 heures avant utilisation, de préférence toute la nuit. Durcissement complet au bout de 2 à 3 jours. Pendant cette période, protéger de l'eau et ne pas nettoyer à l'eau. Le séchage dépend de la température, de l'humidité de l'air, de la ventilation et de la quantité appliquée.	
Caractéristiques techniques	**Teneur en solides**	Faible teneur en solides (solides < 50 %)
	COV	608 g/L. Valeur limite de l'UE (cat. A/f) : 700 g/L (2010).
	Effet visuel	Rehausse la couleur ; met en valeur la teinte naturelle du bois et son grain.
	Couleurs	Naturel, sans pigments
	Applications	1 application avec environ 10 à 20 ml/m², soit environ 50 à 100 m²/L. La consommation réelle dépend de l'essence de bois, du pouvoir absorbant et de l'état d'entretien de la surface.
	Mode d'application	Pulvérisateur, éponge, tampon à polir ou chiffon en coton
	Nettoyage des outils	Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec le nettoyant pour pinceaux OLI NATURA®, un diluant pour huile ou de l'essence de test. Éliminer les résidus de nettoyage conformément à la réglementation.
	Durée de conservation	Au moins 36 mois dans le conditionnement d'origine non ouvert. Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Refermer hermétiquement les conditionnements entamés et les utiliser dans les plus brefs délais.
	Élimination	Éliminer les emballages vides et les résidus de produit conformément à la réglementation régionale.
	Déclaration	Huiles végétales modifiées (huile de lin, huile de bois, huile de ricin), isoparaffines sans composés aromatiques, siccatifs sans plomb ni cobalt et agent anti-peau sans oxime
	Sécurité	**Étiquetage et transport :** non classé comme dangereux selon le règlement CLP. Aucun pictogramme de danger SGH ni aucune mention d'avertissement requis. Ce produit n'est pas une marchandise dangereuse. **P102 :** Tenir hors de portée des enfants. **Risque d'auto-inflammation :** les chiffons, tampons et éponges imbibés d'huile peuvent s'enflammer spontanément en raison d'une accumulation de chaleur. Après utilisation, les conserver sous l'eau ou les humidifier, puis les laisser sécher à l'air libre, étalés individuellement. Éviter toute accumulation de chaleur.

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient orales ou écrites, ne constituent qu'un conseil sans engagement. Elles reposent sur notre expérience et l'état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l'applicateur de vérifier lui-même, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Par la présente, toutes les éditions antérieures perdent leur validité. Mise à jour : novembre 2026 – Projet en attente de validation technique. Nov 2026_sst